

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

## SikaTack® Panel Primer

Primer pigmentado à base solvente para o sistema SikaTack® Panel Primer

## DADOS TÍPICOS DO PRODUTO (PARA OUTROS VALORES VEJA FICHA DE SEGURANÇA)

Base química	Solução épxi de base solvente						
Cor (CQP001-1)	Preto						
Teor de sólidos	32 %						
Temperatura de aplicação	5 - 40 °C						
Método de aplicação	Pincel, espuma ou aplicador de feltro						
Consumo	dependendo da superfície e porosidade do substrato 50 ml/m <sup>2</sup>						
Tempo de secagem	<table><tr><td>≥ 15 °C</td><td>10 minutos</td></tr><tr><td>&lt; 15 °C</td><td>30 minutos</td></tr><tr><td>máximo</td><td>8 horas</td></tr></table>	≥ 15 °C	10 minutos	< 15 °C	30 minutos	máximo	8 horas
≥ 15 °C	10 minutos						
< 15 °C	30 minutos						
máximo	8 horas						
Prazo de validade	9 meses <sup>A</sup>						

CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>A)</sup> Armazenado num recipiente selado, na posição vertical e num local seco a ≤ 25 °C

## DESCRIÇÃO

SikaTack® Panel Primer é um primer preto base solvente, líquido, que cura com a humidade e forma uma camada fina. Esta camada atua como uma ligação entre os substratos e os adesivos.

SikaTack® Panel Primer é especialmente formulado para o tratamento das superfícies de colagem antes da aplicação dos adesivos SikaTack® Panel.

SikaTack® Panel Primer é parte de um económico sistema de fixação de painéis de fachada ventilada. Com o sistema SikaTack® Panel, os painéis da fachada opaca são colados à subestrutura de forma oculta.

## ÁREAS DE APLICAÇÃO

SikaTack® Panel Primer é utilizado para promover a aderência em substratos porosos ou metais como alumínio, madeira, cerâmica, fibrocimento e pedra natural.

Este produto é adequado para utilização apenas por profissionais experientes. Devem ser realizados testes nos substratos e condições reais da obra para assegurar aderência e compatibilidade do material.

## MÉTODO DE APLICAÇÃO

As superfícies devem estar limpas, secas e sem vestígios de gorduras, óleos, poeiras ou contaminantes.

A aderência ao substrato pode ser melhorada adicionando e /ou combinando processos de pré-tratamento, tais como lixagem, limpeza e activação antes da aplicação do primário.

## Aplicação

Agite vigorosamente a embalagem de SikaTack® Panel Primer até ouvir a esfera de mistura bater na embalagem. Continue a agitar por mais um minuto e aplique uma camada única e homogénea com um pincel, espuma, ou aplicador de feltro.

A temperatura ideal de aplicação e da superfície é entre 15 °C e 25 °C.

SikaTack® Panel Primer pode apenas ser aplicado uma vez. Deve assegurar que com esta aplicação obtém a cobertura necessária. O consumo e modo de aplicação dependem da natureza dos substratos. Feche o recipiente de imediato, após cada uso

## NOTA IMPORTANTE

SikaTack® Panel Primer é um sistema reativo que reage com a humidade do ar. De modo a manter a qualidade do produto inalterada, é necessário fechar imediatamente a embalagem com a tampa de plástico interior, após cada utilização.

Após concluído o processo de tratamento da superfície deve fechar imediata a tampa rosca.

É recomendado descartar o produto aproximadamente um mês após a abertura se usado com frequência ou após dois meses no caso de uso pouco frequente.

Caso exista separação, gelificação ou um aumento significativo da viscosidade do produto, rejeite o primário de imediato.

Nunca diluir o produto ou misturar com outras substâncias.

## INFORMAÇÃO ADICIONAL

As informações aqui descritas são apenas para orientação geral. Aconselhamento sobre aplicações específicas estão disponíveis mediante solicitação ao Departamento Técnico da Sika Indústria.

Cópias das seguintes publicações estão disponíveis quando solicitadas:

- Ficha de Dados de Segurança

## INFORMAÇÃO DE EMBALAGEM

Frasco	1000 ml
--------	---------

## BASE DE DADOS DO PRODUTO

Todas as informações técnicas declaradas neste documento são baseadas em testes de laboratório. Dados vigentes medidos podem variar devido circunstâncias além do nosso controle.

## INFORMAÇÃO SAÚDE E SEGURANÇA

Para informação e recomendação relacionada a transporte, manuseio, armazenamento e descarte de produtos químicos, usuários devem recorrer as Fichas de Segurança vigentes contendo dados físicos, ecológicos, toxicológicos e outros dados relacionados à segurança.

## AVISO LEGAL

As informações, e em particular as recomendações relativas à aplicação e utilização final dos produtos Sika, são fornecidas com boa fé, baseadas no nosso conhecimento e experiência dos produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais de acordo com as recomendações da Sika. Na prática, as diferenças entre materiais, substratos, superfícies e condições locais são tantas, que nenhuma garantia com respeito a comercialização ou adaptação para um uso particular, nem qualquer obrigação surgida de qualquer relacionamento, pode ser inferida vinda desta informação, ou qualquer outra recomendação por escrito, ou ainda qualquer orientação oferecida. O usuário do produto deve testar o produto para aplicação e fins pretendidos. Sika se reserva ao direito de mudar as propriedades de seus produtos. Os direitos de propriedades de terceiros devem ser observados. Todos os pedidos de compra estão sujeitos às nossas condições gerais de venda e entrega. Os usuários devem sempre ter como referência as versões mais recentes das Fichas Técnicas de Produtos cujas cópias serão fornecidas mediante consulta.

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

SikaTack® Panel Primer  
Versão 03.01 (11 - 2025), pt\_BR  
014761020019001000

## Sika S.A.

Av. Doutor Alberto Jackson Byigton,  
1525  
Vila Menck, CEP-06276-000 - Osasco - SP  
Fone: 0800 703 7340  
bra.sika.com

