

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

# SikaTack® Panel Primer

Imprimación pigmentada a base de disolventes para el sistema SikaTack® Panel

**DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (PARA VALORES ADICIONALES, CONSULTE LA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD)**

|                            |  |         |            |         |            |  |         |
|----------------------------|--|---------|------------|---------|------------|--|---------|
| Base química               | Solución epoxi a base de solvente  |         |            |         |            |  |         |
| Color (CQP001-1)           | Negro  |         |            |         |            |  |         |
| Contenido de sólidos       | 32 %   |         |            |         |            |  |         |
| Temperatura de aplicación  | 5 - 40 °C  |         |            |         |            |  |         |
| Método de aplicación       | Aplicar con brocha, fieltro o espuma   |         |            |         |            |  |         |
| Rendimiento                | dependiendo de la porosidad del sustrato 50 ml/m <sup>2</sup>  |         |            |         |            |  |         |
| Tiempo de evaporación      | <table border="0"> <tr> <td>≥ 15 °C</td> <td>10 minutos</td> </tr> <tr> <td>&lt; 15 °C</td> <td>30 minutos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8 horas</td> </tr> </table> | ≥ 15 °C | 10 minutos | < 15 °C | 30 minutos |  | 8 horas |
| ≥ 15 °C                    | 10 minutos   |         |            |         |            |  |         |
| < 15 °C                    | 30 minutos   |         |            |         |            |  |         |
|                            | 8 horas  |         |            |         |            |  |         |
| Vida útil en el recipiente | máximo 9 meses <sup>A</sup>  |         |            |         |            |  |         |

CQP = Procedimiento de Calidad Corporativa

<sup>A)</sup> Almacenado en un recipiente sellado en posición vertical en un lugar seco a ≤ 25 °C

**DESCRIPCIÓN**

SikaTack® Panel Primer es una imprimación negra a base de solvente, que reacciona con la humedad y forma una capa delgada. Esta capa actúa como un enlace entre sustratos y adhesivos.

SikaTack® Panel Primer está específicamente formulado para el tratamiento de caras de unión antes de la aplicación de adhesivos SikaTack® Panel. El SikaTack® Panel Primer forma parte de un sistema para la fijación económica y oculta de fachadas ventiladas. Con el sistema SikaTack® Panel, los paneles de fachada están unidos invisiblemente a su subestructura.

**AREAS DE APLICACIÓN**

SikaTack® Panel Primer se utiliza para mejorar la adhesión sobre sustratos porosos y metálicos como aluminio, madera, cerámica, fibrocemento y piedra natural.

Este producto es adecuado solo para usuarios profesionales experimentados. Se deben realizar pruebas con sustratos y condiciones reales para garantizar la adhesión y la compatibilidad del material.

**METODO DE APLICACIÓN**

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa, aceite, polvo y contaminantes. La adhesión sobre los sustratos puede mejorarse añadiendo y/o combinando procesos de pretratamiento como el matizado, la limpieza y la activación antes de la aplicación de la imprimación.

**Aplicación**

Agite la lata SikaTack® Panel Primer muy bien hasta que la mezcla se homogenice y permita que las esferas al interior se muevan libremente y suenen. Continúe agitando durante otro minuto y aplique una capa delgada pero que cubra completamente, con una brocha, fieltro o aplicador de espuma.

La temperatura ideal de aplicación y superficie está entre 15 °C y 25 °C.

SikaTack® Panel Primer debe aplicarse una sola vez. Se debe tener cuidado para garantizar que esta única aplicación ofrezca una cobertura adecuadamente densa. El consumo y el método de aplicación dependen de la naturaleza específica de los sustratos. Vuelva a sellar herméticamente el recipiente inmediatamente después de cada uso.

**HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO**

SikaTack® Panel Primer  
Versión 03.01 (07 - 2023), es\_CO  
014761020019001000

## NOTA IMPORTANTE

SikaTack® Panel Primer es un sistema reactivo a la humedad. Para mantener la calidad del producto, es importante volver a sellar el recipiente con el tapón de plástico interno inmediatamente después de su uso. Una vez que se completa la operación de pretratamiento de la superficie, la tapa debe ajustarse.

Deseche el producto aproximadamente un mes después de abrirlo si se usa con frecuencia o después de dos meses en caso de uso poco frecuente.

Si se observa gelificación, separación o un aumento significativo de la viscosidad, deseche la imprimación inmediatamente.

Nunca diluya ni mezcle este producto con ninguna otra sustancia.

## INFORMACION ADICIONAL

La información aquí contenida se ofrece solo como orientación general. El asesoramiento sobre aplicaciones específicas está disponible a petición del Departamento Técnico de Sika Industry.

Copias de las siguientes publicaciones están disponibles bajo petición:

- Hojas de datos de seguridad

## EMPAQUES

|       |         |
|-------|---------|
| Tarro | 1000 ml |
|-------|---------|

## DATOS BÁSICOS DEL PRODUCTO

Los resultados pueden diferir según las variaciones estadísticas dependiendo de los métodos de mezcla y equipo, temperatura, métodos de aplicación, métodos de prueba, condiciones del sitio real y condiciones de curado.

## INFORMACIÓN SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría relacionada con el transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la hoja de seguridad vigente que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos, así como otros datos relacionados de seguridad.

## NOTA LEGAL

• Manténgase el envase bien cerrado • Manténgase fuera de alcance de los niños • No apto para consumo humano • Solo para uso industrial • Solo para uso profesional. Previo al uso de cualquiera de los productos Sika, los usuarios deben siempre leer y seguir las instrucciones y advertencias de uso de la edición más reciente de la Hoja de Datos del Producto y de la Hoja de Datos de Seguridad, disponibles en [col.sika.com](http://col.sika.com) o comunicarse con el Departamento de Servicios Técnicos de Sika a los números de contacto que aparecen en nuestra página web [www.col.sika.com](http://www.col.sika.com) en la sección de Contáctenos. Ninguna información contenida en la literatura y los materiales de Sika libera al usuario de la obligación de leer y seguir las advertencias e instrucciones para cada producto Sika como se establece en cada Hoja de Datos del Producto, etiqueta del producto y Hoja de Datos de Seguridad previo al uso. Para más información y asesoramiento relacionado al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, el usuario debe referirse a la Hoja de Datos de Seguridad que contiene información relacionada con seguridad física, ecológica, toxicológica, entre otras. El usuario debe leer la versión más actualizada de la Hoja de Datos de Seguridad antes de usar cualquier producto. Sika garantiza por seis (6) meses que, desde la fecha de compra, este producto está libre de defectos de fabricación y cumple con las propiedades técnicas de la Hoja de Datos del Producto actual si se usa de acuerdo con las recomendaciones de Sika y dentro de la vida útil en recipiente. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA APLICA, INCLUYENDO GARANTÍAS COMERCIALES O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, SIKA NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL ALGUNA. SIKA NO SERÁ RESPONSABLE POR EL USO DE ESTE PRODUCTO EN UNA FORMA QUE INFRINJA ALGUNA PATENTE O CUALQUIER DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE UN TERCERO. La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos y condiciones generales de venta publicadas en la página web: [col.sika.com](http://col.sika.com).

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SikaTack® Panel Primer

Versión 03.01 (07 - 2023), es\_CO

014761020019001000



Código:  
ST-CE891872

