



PRODUKTOVÝ LIST

SikaLastomer®-710

Tmel na bázi Butylu

TYPICKÉ PRODUKTOVÉ INFORMACE (DALŠÍ ÚDAJE JSOU UVEDENY V BEZPEČNOSTNÍM LISTU)

Chemická báze	Butyl
Barva (CQP001-1)	Bílá, šedá, černá
Hustota (nevytvrzený materiál)	1.4 kg/l
Aplikační teplota	10 – 35 °C
Čas tvorby povrchové kůže (CQP019-1)	10 – 20 minut ^A
Objemová změna (CQP014-1)	12 %
Service temperature (CQP513-3)	-30 – 80 °C
Skladovatelnost	15 měsíců ^B

CQP = Corporate Quality Procedure ^{A)} 23 °C / 50 % r. h.^{B)} Skladovat (neotevřené) na suchém místě mezi 5 °C a 30 °C. Chránit před přímým slunečním zářením.

POPIS

SikaLastomer®-710 je nestékavý, pastovitý tmel na bázi butylu. Vytvrzování probíhá fyzikálním sušením.

Tento produkt lze použít jako plastický tmel spojů v mnoha průmyslových odvětvích.

VÝHODY

- Jednoduchá aplikace
- Dobrá adheze na široké spektrum substrátů
- Dobrá odolnost proti stárnutí
- Plastický
- Vytvrzování bez nutnosti tepla
- Možná demontáž spoje

OBLASTI POUŽITÍ

SikaLastomer®-710 je obzvláště vhodný pro plastické tmelení, které lze demontovat. Lze ho použít v automobilovém, autobusovém, kamionovém a karavanovém průmyslu. SikaLastomer®-710 vykazuje dobrou adhezi s minimální nutností předúpravy na téměř veškeré běžně používané substráty používané ve výše uvedených oborech.

Tento produkt je určen pro profesionální použití, před aplikací je nutno uskutečnit testy adheze s aktuálními podklady a podmínkami, jako jsou vlákna a čisticí prostředky, aby se prokázala kompatibilita materiálů.

CHEMICKÁ ODOLNOST

SikaLastomer®-710 je obecně odolný vůči sladké vodě, mořské vodě, vápenaté vodě a čistícím prostředkům na vodní bázi.

SikaLastomer®-710 je slabě odolný proti působení pohonných hmot, minerálních olejů, rostlinným a živočišným tukům.

Výše uvedené informace vycházejí ze zkušeností a musí být v každém případě ověřeny zkouškami na originálních podkladech s ohledem na potenciální chemickou nebo tepelnou expozici daného projektu.

ZPŮSOB APLIKACE

Příprava podkladu

Povrch musí být čistý, zbaven prachu, mastnoty, olejů a vody.

Má-li adheze velkou prioritu, musí být ověřena zkouškami na originálních podkladech.

Aplikace

Aplikujte tmel do spoje vhodnou manuální nebo vzduchovou pistolí. Dbejte na to, aby nedošlo k zachycení vzduchu.

Nenanášejte tmel při teplotách pod 10 °C nebo vyšších jak 35 °C.

Vyhazení a zapravení povrchu

Spoje vytvořené SikaLastomer®-710 jsou jednoduše upravitelné pomocí vody a mýdla.

Odstranění

Na neporézních površích nechte tmel zaschnout a odstraňte vyklepáním. Na porézních površích vytvrzený SikaLastomer®-710 lze odstranit pouze mechanicky.

Ruce a exponovanou pokožku je třeba okamžitě ošetřit utěrkami Sika® Cleaner-350H nebo jiným vhodným průmyslovým čističem rukou, vodou.

Na pokožku nepoužívejte rozpouštědla.

Přetíratelnost

SikaLastomer®-710 lze přetírat pouze některými systémy na vodní bázi. Nátěr musí být testován skrz kompatibilitu provedením předběžných zkoušek.

Elasticita barev je obvykle nižší než u tmelů, což by mohlo vést k popraskání laku v oblasti spáry.

DALŠÍ INFORMACE

Informace zde uvedené jsou poskytovány pouze pro obecnou orientaci. Pokyny ke konkrétním aplikacím jsou k dispozici na vyžádání od technického oddělení Sika Industry.

Kopie následujících publikací jsou k dispozici na vyžádání:

- Bezpečnostní list

INFORMACE O BALENÍ

Kartuš	310 ml
Monoporce	600 ml
Hobok	27 kg
Sud	250 kg

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU

Veškeré technické údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.