

PRODUKTOVÝ LIST

Sikaflex®-515

Víceúčelový STP tmel

TYPICKÉ PRODUKTOVÉ INFORMACE (DALŠÍ ÚDAJE JSOU UVEDENY V BEZPEČNOSTNÍM LISTU)

Chemická báze	STP (Silane Terminated Polymer)
Barva (CQP001-1)	Bílá, světle šedá, černá
Mechanismus vytvrzení	Vzdušnou vlhkostí
Hustota (nevytvrzený materiál) (dle barvy)	1,5 kg/l
Stabilita	Dobrá
Aplikační teplota okolní	5 – 40 °C
Čas tvorby povrchové kůže (CQP019-1)	25 minut ^A
Rychlost vytvrzování (CQP049-1)	(viz graf)
Objemová změna (CQP014-1)	3 %
Tvrdość Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4)	25
Pevnost v tahu (CQP036-1 / ISO 527)	1,1 MPa
Prodloužení při přetržení (CQP036-1 / ISO 37)	300 %
Pevnost v dalším trhání (CQP045-1 / ISO 34)	5,0 N/mm
Teplotní odolnost (CQP509-1 / CQP513-1)	-50 – 90 °C 4 hodiny 120 °C
Skladovatelnost	kartuše / monoporce 12 měsíců ^B hobok / sud 9 měsíců ^B

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} 23 °C / 50 % r. v. v.^{B)} skladovat pod 25 °C

POPIS

Sikaflex®-515 je 1-komponentní tmel na bázi STP (Silane Terminated Polymer), který vytvrzuje při vystavení vzdušné vlhkosti. Vykazuje dobrou adhezi na širokou škálu povrchů, jako jsou kovy, ABS, PC, FRP a dřevo bez zvláštního ošetření, a je vhodný pro většinu vnitřních a vnějších aplikací.

VÝHODY

- Rychlá tvorba povrchové kůže
- Dobrá adheze k široké škále podkladů bez nutnosti speciální předúpravy
- Neobsahuje izokyanáty, rozpouštědla, silikony a PVC
- Vynikající zpracovatelnost
- Lze přelakovat
- Nízký zápach

OBLASTI POUŽITÍ


Sikaflex®-515 je víceúčelový tmel, který je vhodný pro většinu aplikací průmyslového tmelení. Výrobek má velmi dobré tmelící vlastnosti pro vnitřní i vnější použití. Sikaflex®-515 má dobrou adhezi k materiálům, jako jsou kovy, ABS, PC, FRP a dřevo.

Pro aplikace u materiálů náchylných na tvorbu napěťových trhlin si vyžádejte si odborné poradenství Sika Industry.

Tento produkt je určen pro profesionální použití, před aplikací je nutno uskutečnit testy adheze s aktuálními podklady a podmínkami.

MECHANISMUS VYTVRZENÍ

Sikaflex®-515 vytvrzuje reakcí se vzdušnou vlhkostí. Při nižších teplotách je obsah vody (vlhkosti) ve vzduchu všeobecně nižší a reakce vytvrzování probíhá pomaleji (viz graf 1).



Graf 1: Rychlost vytvrzování Sikaflex®-515

CHEMICKÁ ODOLNOST

Sikaflex®-515 je obecně odolný vůči sladké vodě, mořské vodě, zředěným kyselinám a zředěným louhům; krátkodobě odolný vůči palivům, minerálním olejům, rostlinným a živočišným tukům a olejům; není odolný vůči organickým kyselinám, glykolovému alkoholu, koncentrovaným minerálním kyselinám a žíravým roztokům nebo rozpouštědlům.

ZPŮSOB APLIKACE

Příprava podkladu

Povrchy musí být čisté, suché a zbavené mastnot, olejů a prachu.

Povrchová úprava závisí na specifické povaze podkladů a je zásadní pro dlouhodobou vazbu / spojení. Návrhy na přípravu povrchu najdete v aktuálním vydání příslušného dokumentu Sika® Pre-Treatment Chart. Vezměte v úvahu, že tyto návrhy vycházejí ze zkušeností a musí být v každém případě ověřeny zkouškami na původních podkladech.

Aplikace

Sikaflex®-515 lze zpracovávat mezi 10 °C a 40 °C, ale je třeba vzít v úvahu změny reaktivity a aplikačních vlastností. Optimální teplota podkladu a tmelu je mezi 15 °C a 25 °C. Sikaflex®-515 může být zpracováván ručními, pneumatickými nebo elektricky poháněnými pístovými pistolemi, případně také čerpacím zařízením (pumpou). Pro radu ohledně výběru a nastavení vhodného systému pumpovacího zařízení kontaktujte oddělení systémového inženýrství Sika Industry.

Vyhlazení a zapravení povrchu

Zahlazování a dokončování musí být provedeno před vytvořením povrchové kůry produktu. Doporučujeme používat k zahlazování Sika® Tooling Agent N. Ostatní přípravky musí být testovány před použitím na vhodnost, kompatibilitu.

Odstranění

Nevytvrzený Sikaflex®-515 lze odstranit z nástrojů a zařízení pomocí Sika® Remover-208 nebo jiného vhodného rozpouštědla. Po vytvrzení lze materiál odstranit pouze mechanicky. Ruce a exponovanou pokožku je třeba okamžitě ošetřit utěrkami Sika® CHandclean nebo jiným vhodným průmyslovým čističem rukou, vodou.

Na pokožku nepoužívejte rozpouštědla!

Přetíratelnost

Sikaflex®-515 lze přelakovat před vytvořením povrchové kůry. Pokud proces lakování proběhne poté, co tmel již vytvořil kůži, adhezi lze zlepšit ošetřením povrchu spár Sika® Aktivator-100 nebo Sika® Aktivator-205 před lakováním. V případě vypalovacích, práškových a teplotně vysušených laků (> 80 °C) se nejlepších výsledků dosáhne aplikací na plně vytvrzený materiál. Všechny barvy a laky musí být testovány provedením předběžných zkoušek za výrobních podmínek. Elasticita barvy je obvykle nižší než u tmelů. To by mohlo vést k prasknutí barvy v oblasti spár.

DALŠÍ INFORMACE

Informace zde uvedené jsou poskytovány pouze pro obecnou orientaci. Pokyny ke konkrétním aplikacím jsou k dispozici na vyžádání od technického oddělení Sika Industry.

Kopie následujících dokumentů jsou k dispozici na vyžádání:

- Bezpečnostní listy
- Sika tabulka předpříprav povrchů (Sika Pre-treatment Chart) pro STP
- Obecné pokyny Lepení a tmelení s 1-komponentním Sikaflex®

INFORMACE O BALENÍ

Kartuše	300 ml
Monoporce	600 ml
Hobok	23 l
Sud	200 l

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODUKTU

Veškeré technické údaje uvedené v tomto dokumentu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

PRODUKTOVÝ LIST

Sikaflex®-515
Verze 06.01 (04 - 2023), cs_CZ
012201205150001000

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz

