

PRODUKTDATENBLATT

SikaBlock® M980

Polyurethan Werkzeugplatte

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Chemische Basis	Polyurethan
Farbe	Blau
Dichte	1,35 kg/l
Härte Shore D (CQP023-1 / ISO 868)	86
Druckfestigkeit (CQP028-5 / ISO 604)	120 MPa
Biegefestigkeit (CQP027-2 / ISO 178)	145 MPa
Biegemodul (CQP027-2 / ISO 178)	4000 MPa
Schlagzähigkeit (ISO 179)	35 kJ/m ²
Wärmeformbeständigkeit (CQP030-1 / ISO 75B)	85 °C
Wärmeausdehnungskoeffizient (CQP 053-1 / ISO 11359)	60 x 10 ⁻⁶ 1/K

CQP = Corporate Quality Procedure

BESCHREIBUNG

SikaBlock® M980 ist eine leicht gefüllte blaue Polyurethan Werkzeugplatte mit sehr hoher Abriebfestigkeit für die Herstellung von Gießereimodellen, Modellplatten und Kernkästen.

PRODUKTVORTEILE

- Sehr geringer Wärmeausdehnungskoeffizient
- Leicht zu bearbeiten
- Sehr hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Druck- und Biegefestigkeit sowie Kantenstabilität
- Gute Quellbeständigkeit

ANWENDUNGSBEREICH

SikaBlock® M980 eignet sich besonders für Gießereimodelle, Modellplatten und Kernkästen für Cold-Box-Verfahren.

Es eignet sich gut für eine Vielzahl von Formen, Werkzeugen und Lehren, bei denen eine gute Dimensionsstabilität und hohe mechanische Eigenschaften erforderlich sind.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Platten müssen für den jeweiligen Anwendungszweck geprüft werden, z.B. Art des Sandformverfahrens, Bindemittel, Aminkatalysator usw.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Produktvorbereitung

Vor der Verarbeitung müssen SikaBlock® M980 Platten auf eine Temperatur von 18 °C – 25 °C konditioniert werden.

Beim Verkleben ist darauf zu achten, dass die Oberflächen sauber, trocken, staub- und fettfrei sind. Zur Reinigung kann Sika® Cleaner G+M oder ein anderes geeignetes Reinigungs- oder Lösemittel verwendet werden.

Für die Verklebung von SikaBlock® M980 wird SikaBiresin® B180 empfohlen. Weitere Informationen zu den Klebstoffen und dessen Verarbeitung sind im entsprechenden Produktdatenblatt des Klebstoffes zu finden.

Verarbeitung

Die Bearbeitung von SikaBlock® M980 kann maschinell durch Sägen, Bohren, Fräsen oder von Hand erfolgen. Es wird empfohlen, für die Bearbeitung dieser Platten Hochleistungswerkzeuge zu verwenden.

Informationen zu den Fräspanparametern sind bei den Herstellern von Schneidwerkzeugen oder in der Allgemeinen Richtlinie "Fräspanparameter für SikaBlock®" erhältlich.

LAGERBEDINGUNGEN

Die Platten müssen flach unter trockenen Bedingungen gelagert werden.

Viele Modelle und Werkzeuge bestehen aus verklebten Platten, entweder aus identischen oder anderen Materialien. Die Lagerung bei niedrigen und erhöhten Temperaturen kann aufgrund der unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten zu hohen Spannungen führen. Um dies zu verhindern, ist es notwendig, die Modelle und Werkzeuge in einem Temperaturbereich zwischen 15 °C und 30 °C zu lagern.

WEITERE INFORMATIONEN

Die hier enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfrage bei der technischen Abteilung der Sika Industry erhältlich. Folgende Dokumente sind zusätzlich verfügbar:

- Freiwilliges Sicherheitsdatenblatt
- Allgemeine Richtlinie
Fräspanparameter für SikaBlock®

GEBINDE

Abmessungen [mm]	Stück/Palette
1000 x 495 x 30	30
1000 x 495 x 50	36
1000 x 495 x 75	24
1000 x 495 x 100	18

HINWEIS MESSWERTE

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Aufgrund von nicht beeinflussbaren Umständen können tatsächlich gemessene Werte abweichen.

ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN

Dieses Produkt enthält keine Stoffe, welche unter normalen oder realistisch vorhersehbaren Verwendungsbedingungen aus dem Erzeugnis freigesetzt werden sollen. Ein Sicherheitsdatenblatt ist daher nicht erforderlich, um das Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder zu verwenden. Für eine sichere Anwendung sind die Anweisungen im Freiwilligen Sicherheitsdatenblatt zu befolgen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen aktuellen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

PRODUKTDATENBLATT

SikaBlock® M980
Version 04.01 (10 - 2025), de_DE
012121039800001000

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Industry
Stuttgarter Straße 139
72574 Bad Urach
Tel. +49 7125 940-7692
verkauf.industry@de.sika.com
www.sika.de

