

## PRODUKTDATABLAD

## SikaTack® Panel Primer

Pigmenteret, opløsningsmiddelbaseret primer til SikaTack® Panel systemet

## TYPISK PRODUKTDATA (MERE INFO SE SIKKERHEDSDATABLAD)

Kemisk base	Opløsningsmiddelbaret epoxy opløsning
Farve (CQP001-1)	Sort
Tørstofindhold	32 %
Påføringsstemperatur	Se under primerpåføring 5 - 40 °C
Påføringsmetode	Pensel, filt- eller skumapplikator
Dækkeevne	afhænger af overfladens porøsitet 50 ml/m <sup>2</sup>
Afdampningstid	≥ 15 °C 10 minutter < 15 °C 30 minutter maksimum 8 timer
Holdbarhed	9 måneder <sup>A</sup>

CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>A)</sup> opbevares stående i en forsejlet beholder et tørt sted ved højst 25°C

**BESKRIVELSE**

SikaTack® Panel Primer er en opløsningsmiddelbaseret sort primer, der reagerer med fugt og danner et tyndt lag. Dette lag fungerer som en forbindelse mellem overfladerne og limen.

SikaTack® Panel Primer er specielt udviklet til forbehandling af de overflader, som der skal limes på med SikaTack® Panel limene.

SikaTack® Panel Primer er en del af et system til økonomisk, skjult fastgørelse af ventilerede façadeer. Med SikaTack® Panel systemet bliver façade paneler usynligt fastlimet til understrukturen.

**ANVENDELSESOMRÅDER**

SikaTack® Panel Primer bruges til at forbedre vedhæftningen på porøse og metaloverflader såsom aluminium, træ, keramik, fibercement og natursten.

Dette produkt er kun egnet til erfarne professionelle brugere. Tests med faktiske underlag og betingelser skal udføres for at sikre vedhæftning og materialekompatibilitet.

**PÅFØRINGSMETODE**

Overflader skal være rene, tørre og fri for fedt, olie, støv og snavs.

Vedhæftningen på overflader kan forbedres ved at tilføje og/eller kombinere med forbehandlingsprocesser så som skrubning, rengøring og aktivering inden påføring af primeren.

**Primerpåføring**

Ryst Sika® SikaTack® Panel Primer meget grundigt, indtil blandingskuglen rasler frit. Fortsæt med at ryste i endnu et minut og påfør et tyndt, men dækkende lag med en pensel, filt- eller skumapplikator.

Den optimale temperatur for overflader og primer er mellem 15°C og 25°C. Anvend ikke ved temperaturer under 5°C eller ved overfladetemperature på over 40°C. Afhærdning/tørring må ikke ske i direkte sollys.

SikaTack® Panel Primer skal kun påføres én gang. Man skal sørge for, at påføringen giver tilstrækkelig tæt dækning. Forbrug og påføringsmetode afhænger af overfladens specifikke karakter. Luk beholderen tæt igen straks efter hver brug.

## PRODUKTDATABLAD

SikaTack® Panel Primer

Version 03.01 (04 - 2023), da\_DK

014761020019001000

## VIGTIGT

SikaTack® Panel Primer er et fugtreaktivt system. For at opretholde produktkvaliteten er det vigtigt at genforsegle beholderen med den indvendige plastforing umiddelbart efter brug. Når overfladeforbehandlingsoperationen er afsluttet, skal hættens skrues fast. Bortskaf produktet ca. en måned efter åbning, hvis det bruges ofte, eller efter to måneder i tilfælde af sjældent brug.

Fortynd eller bland aldrig dette produkt med andre stoffer.

## YDERLIGERE INFORMATION

Disse oplysninger er kun beregnet til generel vejledning. Rådgivning om specifikke anvendelsesområder er tilgængelig på anmodning fra Sika Teknisk Service.

Der kan bestilles kopier af følgende publikationer:

- Sikkerhedsdatablad

## EMBALLAGE INFORMATION

Dåse	1000 ml
------	---------

## BASISVÆRDIER

Alle tekniske data nævnt i dette produktdatablad er baseret på laboratorieforsøg. De aktuelle data kan afvige af grunde uden for vores indflydelse.

## MILJØ OG SIKKERHEDSINFORMATION

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## BEMÆRK

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sikas produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet, er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den tilgrundliggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S' generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.