

NOTICE PRODUIT

SikaForce®-300 Primer

Primaire d'adhésion pour la gamme de réparation des plastiques SikaForce®

PROPRIETES (INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ)

Base chimique	Promoteur d'adhérence à base de solvants
Couleur (CQP001-1)	Incolore, claire
Température d'application	15 – 30 °C
Procédé d'application	Pulvérisation
Consommation	en fonction de la porosité du substrat 20 ml/m ²
Temps d'évaporation	minimum / maximum 5 minutes / 2 heures
Durée de conservation	36 mois ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} stocké dans un récipient hermétiquement fermé, en position verticale, dans un endroit sec, à ≤ 25 °C

DESCRIPTION

Le SikaForce®-300 Primer est un primaire d'adhésion incolore à base solvantée. Le SikaForce®-300 Primer est spécialement formulé pour le traitement des surfaces à encoller avant l'application des adhésifs de réparation pour plastique SikaForce®-301 et SikaForce®-302. Ce primaire permet d'obtenir une bonne adhérence sans étape d'activation préalable sur de nombreux substrats.

AVANTAGES

- Application facile par pulvérisation
- Séchage rapide
- Améliore l'adhésion sur une grande variété de substrats plastiques

DOMAINES D'APPLICATION

Le SikaForce®-300 Primer est utilisé pour améliorer l'adhérence sur une large gamme de substrats plastiques différents. Demander l'avis du fabricant et effectuer des tests sur les substrats originaux avant d'utiliser le SikaForce®-300 Primer sur des matériaux susceptibles de se fissurer sous l'effet du stress cracking. Ce produit est destiné uniquement aux utilisateurs professionnels expérimentés. Des tests avec des supports et en conditions réelles doivent être effectués pour s'assurer de l'adhérence et de la compatibilité des matériaux.

METHODE D'APPLICATION

Préparation

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, d'huile, de poussière et de contaminants.

Application

Le SikaForce®-300 Primer doit être déposé entre 15 °C et 30 °C (température du produit, température ambiante et température du substrat).

Le SikaForce®-300 Primer doit être appliqué en une couche fine et régulière sur la surface, afin d'éviter que le primaire ne coule.

Si la zone prétraitée n'est pas collée dans le délai maximum d'évaporation, le processus doit être répété (une seule fois).

La consommation et la méthode d'application dépendent de la nature spécifique des substrats.

NOTE IMPORTANTE

Le SikaForce®-300 Primer contient un solvant qui peut ternir la finition de la surface de certaines peintures fraîchement appliquées. Des essais préliminaires doivent être effectués.

Ne jamais appliquer sur des substrats poreux, car ils risquent de ne pas sécher complètement et d'influencer l'adhérence ou les propriétés de l'adhésif.

Protéger les surfaces adjacentes en les masquant si nécessaire.

Le SikaForce®-300 Primer ne doit pas être utilisé pour l'outillage, lissage ou comme agent de nettoyage.

AUTRES INFORMATIONS

Les informations contenues dans le présent document sont données à titre informatif uniquement. Des conseils sur des applications spécifiques sont disponibles sur demande auprès du département technique de Sika Industry.

Les documents suivants sont disponibles sur simple demande :

- Fiches de données de sécurité

CONDITIONNEMENT

Bombe aérosol	200 ml
---------------	--------

VALEURS

Toutes les données techniques énoncées dans la présente fiche produit sont basées sur des tests de laboratoire. Les valeurs mesurées sont susceptibles de variation pour des raisons indépendantes de notre contrôle.

HYGIENE ET SECURITE

Pour plus d'informations concernant le transport, la manipulation, le stockage et l'élimination de produits chimiques, consulter la fiche hygiène et sécurité disponible sur le site www.quickfds.fr qui contient les données physiques, écologiques et de sécurité.

NOTE

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice produit correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

NOTICE PRODUIT

SikaForce®-300 Primer
Version 01.01 (07 - 2023), fr_FR
014761000013002000

SIKA FRANCE S.A.S.

84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

