

TERMÉK ADATLAP

SikaLastomer®-710

Butil tömítőanyag

JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI ÉRTÉKEKET LÁSD A BIZTONSÁGI ADATLAPBAN)

Vegyi bázis	Butil
Szín (CQP001-1)	Fehér, szürke, fekete
Sűrűség (nem kitérhálósodott állapotban)	1,4 kg/l
Felhasználási hőmérséklet	+10°C – +35 °C
Bőrösödési idő (CQP019-1)	10 – 20 perc ^A
Zsugorodás CQP014-1)	12 %
Alkalmazhatósági hőmérséklet (CQP509-1/CQP 513-1)	-30°C – +80°C
Szavatossági idő	15 hónap ^B

CQP = Corporate Quality Procedure (belső vizsgálat) A) +23°C / 50 % rel. páratart.

B) tárolás bontatlan csomagolásban, száraz, közvetlen napfénytől védett helyen, +5°C és +30°C között.

LEÍRÁS

A SikaLastomer®-710 butil bázisú, pasztaszerű, állékony, oldószer tartalmú tömítőanyag. A kikeményedés fizikai száradás útján történik.

A termék alkalmas hézagok plasztikus tömítésére számos ipari ágazatban.

TERMÉK ELŐNYEI

- Feldolgozása egyszerű
- Széles tapadási spektrum
- Jó öregedésszállóság
- Plasztikus viselkedés
- Melegítés nélkül kikeményedik
- Később oldható kötést hoz létre

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A SikaLastomer®-710 különösen alkalmas könnyen szétválasztható plasztikus tömítések készítéséhez. Alkalmazható az autó-, busz-, teherautó- és lakókocsi gyártás területén. A SikaLastomer®-710 minimális felület előkészítés mellett is jó tapadással rendelkezik az előbb említett területeken használt valamennyi alapfelületen.

A termék felhasználása kizárólag tapasztalt szakkivitelezők részére javasolt. Az anyagkompatibilitás ellenőrzése érdekében próbavizsgálatokat kell végezni az adott feldolgozási feltételek mellett, illetve a kiegészítő anyagokkal (pl. szálerősítések, leválasztó szerek).

TERMÉK ADATLAP

SikaLastomer®-710

Version 02.01 (03 - 2023), hu_HU

013812107100001000

VEGYI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

A SikaLastomer®-710 ellenálló vízzel, tenger-vízzel, meszes vízzel, vízbázisú tisztítószerrel; rövid ideig ellenálló üzemanyaggal, ásványi olajjal, növényi és állati eredetű zsírokkal szemben.

A fenti információ csak tájékoztató jellegű. Potenciális vegyi vagy hőmérsékleti kitétség esetén projektspecifikus vizsgálatokat kell végezni.

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

Felület előkészítés

Az alapfelület legyen tiszta, portól, zsírtól, olajtól és víztől mentes.

Ha a tapadás kulcsfontosságú, az eredeti alapfelületen végzett előzetes vizsgálatokkal ellenőrizze.

Felhordás

Nyomja a tömítőanyagot a hézagba egy megfelelő kézi vagy sűrített levegős kinyomópisztollyal, ügyeljen arra, hogy ne zárjon be levegőt.

Ne dolgozza fel a terméket +10°C alatti, illetve +35°C feletti hőmérsékleten.

Eldolgozás

A SikaLastomer®-710 tömítőanyaggal készített illesztések felülete könnyen elsimítható szappanos víz segítségével.

Eltávolítás

Nem porózus felületen hagyja a tömítőanyagot megszáradni, majd a felesleges anyag ledörzsölhető. Porózus felületről a kikeményedett SikaLastomer®-710 csak mechanikusan távolítható el.

A kezét/bőrt azonnal tisztítsa meg Sika® Cleaner-350H tisztítókezelővel vagy más alkalmas ipari kéztisztítóval és vízzel. Ne használjon oldószert bőrre.

Átfényezhetőség

A SikaLastomer®-710 csak egyes vízbázisú festékrendszerekkel fényezhető át. A festék kompatibilitását előzetes vizsgálatokkal ellenőrizni kell.

A lakk rugalmassága általában kisebb, mint a tömítőanyagé. Ez a fedőlakk repedezéséhez vezethet az illesztéseknél.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jelen információk tájékoztató jellegűek. Egyedi felhasználás esetén forduljon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletághoz.

Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok érhetők el:

- Biztonsági adatlapok

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

Kartus	310 ml
Unipack	600 ml
Hobbock	27 kg
Hordó	250 kg

TERMÉK ADATOK BÁZISA

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A termék használata előtt kérjük olvassa el az aktuális, vonatkozó biztonsági adatlapot. A biztonsági adatlap tartalmazza a fizikai, ökológiai, toxikológiai és biztonságtechnikai adatokat, valamint tájékoztatást nyújt a vegyi anyagok biztonságos kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozóan.

JOGI TUDNIVALÓK

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a Sika ajánlásainak megfelelően tárolják, kezelik és használják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból az anyagban, az alapfelületben és a helyszíni körülményekben lévő különbségek miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A termék felhasználójának ellenőriznie kell a terméknek az adott felhasználási módnak és célnak való megfelelését. A Sika fenntartja a jogot a termékek tulajdonságainak megváltoztatására. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételeink szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit kérésre rendelkezésére bocsátunk.