

TERMÉK ADATLAP

SikaTack® ELITE

Powecure technológiához tervezett - szinte minden éghajlati viszony mellett nagyteljesítményű szélvédőragasztó

JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI ÉRTÉKEKET LÁSD A BIZTONSÁGI ADATLAPBAN)

Vegyí bázis	Poliuretán
Szín (CQP001-1)	Fekete
Térhálósodási mód	Nedvességre térhálósodó
Sűrűség (nem kitérhálósodott állapotban)	1,3 kg/l
Állékonyági tulajdonságok	Nagyon jó
Felhasználási hőmérséklet	termék környezet
	5 – 35 °C -10 – 35 °C
Nyitott idő (CQP526-1)	8 perc ^A
Kötési sebesség (CQP 049-1)	Lásd 1. táblázat
Shore A keménység (CQP023-1/ ISO 48-4)	60
Húzószilárdság (CQP036-1 / ISO 527)	7 MPa
Szakadási nyúlás (CQP 036-1 / ISO 37)	300 %
Továbbszakadási ellenállás (CQP045-1 / ISO 34)	10 N/mm
Húzó-nyíró szilárdság (CQP046-1 / ISO 4587)	5 MPa
Műhelyelhagyási idő minimuma (Szgk.) FMVSS 212 (CQP 511-1)	
OEM szintű térhálósodás (CQP046-1 / ISO 4587)	60 perc ^A
Szigetelési ellenállás(CQP079-2 / DIN IEC 60167)	Alacsony vezetőképesség
Szavatossági idő	9 hónap ^D

CQP = Corporate Quality Procedure (Belső vizsgálat)
C) -10 – 35 °C

A) 23 °C / 50 % rel. páratart.
D) 25 °C alatt tárolva

B) Részletes információért az SDAT-ról forduljon a Sikához

LEÍRÁS

A SikaTack® ELITE szélvédőragasztó 30 perces műhelyelhagyási idővel (SDAT) rendelkezik és OEM szinten térhálósodik 60 percen belül. A SikaTack® ELITE a Sika PowerCure rendszeréhez lett kifejlesztve és PowerCure Dispenser kinyomóeszközzel dolgozható fel. Egész évben felhasználható és ideális mobil és műhelyben történő felhasználáshoz. FMVSS 212 szerint tesztelve 95 %-os tesztbábukon.

TERMÉK ELŐNYEI

- 30 perces műhelyelhagyási idővel rendelkezik
- FVMSS 212 szerint tesztelve 95 %-os tesztbábukon
- Minden gépjárművel kompatibilis a Sika all-in-one technológiájának köszönhetően
- A kötése szinte független a környezeti körülményektől
- OEM szinten megköt már 60 perc alatt
- Az üveget azonnal megtartja
- Autóipari OEM minőség

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A SikaTack® ELITE csak tapasztalt szakkivitelezők részére alkalmas. A termék és a kapcsolódó feldolgozási információk autóipari üvegcsereire lettek kidolgozva. Egyéb alkalmazási területek esetén végezzen tapadási és kompatibilitási vizsgálatokat az eredeti alapfelületen a feldolgozási körülmények között.

TERMÉK ADATLAP

SikaTack® ELITE
Version 04.01 (04 - 2023), hu_HU
012002250023001000

KÖTÉSI MECHANIZMUS

A SikaTack® ELITE a gyorsítóval reagálva köt meg.

Idő [perc]	Szilárdság [MPa]
60 perc	1,5
120 perc	3,0

1. táblázat: Nyíró szilárdság (CQP 046-1) 23 °C / 50 % rel. páratart.

VEGYI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

A SikaTack® ELITE ellenálló vízzel, tengervízzel, híg savakkal és lúgokkal; rövi ideig ellenálló üzemanyaggal, ásványi olajokkal, növényi- és állati eredetű zsírokkal és olajokkal; nem ellenálló szerves savakkal, alkohollal, tömény savakkal és lúgokkal, valamint oldószerekkel szemben.

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

Felület előkészítés

Az alapfelület legyen tiszta, száraz és portól, zsírtól, olajtól mentes. A kötési felületeket a Sika fekete primeres eljárásának megfelelően kell előkészíteni. További információt a felhasználásról és az előkezelésről a vonatkozó Termék Adatlapokban talál. Kerámiabevonattal nem rendelkező szélvédők esetén gondoskodjon a megfelelő UV védelemről.

Felhordás

Készítse elő a PowerCure Dispensert a kezelési útmutatójában leírtak alapján.

FONTOS! Amennyiben a használatot 2 percnél hosszabb időre felfüggeszti, cserélje ki a keverőfejet.

Vegye figyelembe, hogy a hőmérséklet csökkentésével a viszkozitás növekszik. A könnyű feldolgozhatóság érdekében felhasználás előtt hagyja, hogy a ragasztó felvegye a környezet hőmérsékletét

Az egyenletes rétegvastagság biztosításához ajánlott a ragasztót háromszög alakban felhordani (lásd 1. ábra).

1. ábra: Javasolt felhordási keresztmetszet

A nyitott idő jelentősen rövidebb meleg és páradús környezetben. Az üveget minden esetben a helyére kell illeszteni a nyitott idő letelte előtt. Ne illessze az üveget a karosszériba, ha a ragasztón már bőr képződött.

Eltávolítás

A meg nem kötött SikaTack® ELITE eltávolítható az eszközökről és szerszámokról a Sika® Remover-208 vagy egyéb alkalmas oldószer segítségével. A már megkötött anyag csak mechanikusan távolítható el. A kezét/bőrt minden esetben azonnal tisztítsa meg Sika® Cleaner-350H tisztítókendővel vagy egyéb alkalmas ipari kéztisztítóval és vízzel. Soha ne alkalmazzon oldószert bőrre!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jelen információk csak tájékoztató jellegűek. Egyedi felhasználás esetén forduljon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnika Üzletágához. Igény esetén az alábbi műszaki dokumentumok álnak rendelkezésre:

- Biztonságtechnikai Adatlapok
- Felület előkészítési táblázat - fekete primeres módszer
- PowerCure Felhasználási útmutató
- PowerCure rövid használati ismertető

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

PowerCure Csomag	600 ml
------------------	--------

TERMÉK ADATOK BÁZISA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadjunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapban szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjünk vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

TERMÉK ADATLAP

SikaTack® ELITE
Version 04.01 (04 - 2023), hu_HU
012002250023001000

Sika Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Rozália Park 5-7.
Tel: +36 1 371 2020
Fax: +36 1 371 2022
info@hu.sika.com
https://hun.sika.com

