

SCHEDA DATI PRODOTTO

SikaForce®-300 Primer

Promotore di adesione per adesivi per riparazioni plastiche SikaForce®

DATI TIPICI DI PRODOTTO (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Base chimica	Promotore di adesione a base solvente
Colore (CQP001-1)	Incolore, chiaro
Temperatura di applicazione	15 – 30 °C
Metodo di applicazione	Spray
Copertura	a seconda della porosità del substrato 20 ml/m ²
Flash-off time	minimo 5 minuti massimo 2 ore
Stabilità	36 mesi ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} conservato in un contenitore sigillato in posizione verticale in un luogo asciutto a ≤ 25 °C

DESCRIZIONE

SikaForce®-300 Primer è un promotore di adesione incolore a base solvente. SikaForce®-300 Primer è specificatamente formulato per il trattamento delle superfici incollate prima dell'applicazione degli adesivi per riparazione plastica SikaForce®-301 e SikaForce®-302. Questo primer fornisce una buona adesione senza precedenti passaggi di attivazione su molti substrati.

VANTAGGI

- Facile applicazione spray
- Rapida asciugatura
- Adesione migliorata su un'ampia varietà di substrati plastici

CAMPI DI APPLICAZIONE

SikaForce®-300 Primer viene utilizzato per migliorare l'adesione su un'ampia gamma di substrati plastici diversi.

Chiedere consiglio al produttore ed eseguire test su substrati originali prima di utilizzare SikaForce®-300 Primer su materiali soggetti a rotture da stress.

Questo prodotto è adatto solo a utenti professionali esperti. È necessario eseguire test con substrati e condizioni reali per garantire l'adesione e la compatibilità dei materiali.

METODO DI APPLICAZIONE

Preparazione

Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso, olio, polvere e contaminanti.

Applicazione

SikaForce®-300 Primer deve essere usato a una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C (temperatura del prodotto, dell'ambiente e del substrato).

SikaForce®-300 Primer deve essere applicato in uno strato sottile e uniforme sulla superficie in brevi scatti per evitare gocciolamenti o colature del primer.

Se l'area pretrattata non viene incollata entro il tempo massimo di flash-off, il processo di pretrattamento deve essere ripetuto (una sola volta).

Il consumo e la modalità di applicazione dipendono dalla natura specifica dei substrati.

NOTE IMPORTANTI

SikaForce®-300 Primer contiene solvente che può opacizzare la finitura superficiale di alcune vernici appena applicate. Occorre effettuare le prove preliminari.

Non applicare mai su substrati porosi poiché potrebbero non asciugarsi completamente e potrebbero influenzare l'adesione o le proprietà dell'adesivo.

Proteggere le superfici adiacenti mascherando dove necessario.

SikaForce®-300 Primer non deve essere utilizzato per la lavorazione/levigatura o come detergente.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Le informazioni qui contenute sono offerte solo a titolo indicativo. Consigli su applicazioni specifiche sono disponibili su richiesta presso l'Ufficio Tecnico di Sika Industry.

Su richiesta sono disponibili copie delle seguenti pubblicazioni:

- Scheda di sicurezza

INFORMAZIONI CONFEZIONAMENTO

Aerosol can	200 ml
-------------	--------

VALORI BASE DEI DATI PRODOTTO

Tutti i dati tecnici specificati in questo documento si basano su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

INFORMAZIONI SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli su utilizzo, manipolazione, trasporto, stoccaggio ed eliminazione dei prodotti chimici si raccomanda di consultare la relativa scheda di sicurezza, dove sono riportati tutti i dati necessari dal punto di vista fisico, ecologico, tossicologico ed ogni altra informazione sulla sicurezza.

DISCLAIMER

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'operatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposta presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicheranno alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

SCHEDA DATI PRODOTTO

SikaForce®-300 Primer
Versione 01.01 (12 - 2023), it_IT
014761000013002000

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
industry@it.sika.com
Tel. +39 02 54778111
Fax +39 02 54778409
www.sika.it

