

BUILDING TRUST

제품 설명서

Sikaflex®-290 DC PRO

전문적인 데크 콜킹 컴파운드

제품 자료 (추가 내용은 MSDS 참조)

일액형 폴리우레탄
검은색
습기 경화
1.3 kg/l
5 – 35 °C
90 분 ^A
도표 참조
3 %
40
3 MPa
600 %
10 N/mm
-50 - 90 °C
12 개월 ^B
9 개월 ^B

CQP = Corporate Quality Procedure

A) 23 °C / 50 % r. h.

B) 25 °C 이하 저장

제품 개요

Sikaflex-290 DC PRO 일약형 폴리우레탄 기반의 조인트 밀봉 컴파운드로, 전통 적인 목조 해상 데크에서 콜킹 조인트용으로 특 별히 만들어진 제품이다. 이 제품은 뛰어난 내후성을 보인다 따라서 해양 환경 내의 노 출된 조인트에 적합 하다. 실링 컴파운드는 빠르고 쉬운 샌딩 공정을 가능 하게 하는 탄성체를 형성 하기 위해 경화 한다.

Sikaflex-290 DC PRO 는 국제 해사 기구(IMO)가 정한 조건을 충족 한다.

- **제품 장점** 뛰어난 내후성
- 견고 하고 내구성이 있음
- 쉽고 빠른 가공
- 적용을 위한 이상적인 흐름성
- 긴 공구성
- 독특한 양상
- 해수 및 담수 저항성

적용 분야

Sikaflex-290 DC PRO 는 보트, 요트, 상업 용 선박 건조를 위해 전통 적인 목조 데크 의 콜킹을 위해 설계 되었다.

이 제품은 숙련된 전문가에 적합 하다. 소재 및 접착 적합성을 보장 기위해 실제 소재에 대한 테스트를 수행 해야 한다.

제품 설명서 Sikaflex®-290 DC PRO 버전 02.01 (04 - 2022), ko_KR 012001202904001000

경화 구조

Sikaflex®-290 DC PRO는 대기 중 습기와 반응하여 경화됩니다. 저온에서 공기의 수 분함량은 일반적으로 낮으며 경화 반응은 다소 느려

집니다. (도표 1 참조)




Diagram 1: Curing speed for Sikaflex®-290 DC PRO

화학적 내구성

Sikaflex-290 DC PRO 는 담수, 염수 및 정 수 세척제에 대한 장기적인 저항성이 있다. 이 실란트는 세정제를 함유한 용매, 산, 가 성 용액 및 염소에 저항성이 없다. 연료나 윤활유 와의 접촉은 내구성에 영향을 미치 지 않는다.

적용 방법

피착재 표면 준비 작업

표면은 깨끗 해야 하고 그리스, 오일 및 먼 지가 제거 되야 한다. 목재의 경우 적절한 프라이머를 사용 해야 한다. 예를 들어 데 크 실링을 위해 추가적인 표면 처리는 소재 에 따라 다르다. 그러므로 모든 추천은 사 전 테스트로 결정 되야 한다.

적용

만족스러운 결과를 얻으려면 적절한 장비 로 도포 해야 한다.

Sikaflex®-290 DC PRO 는 5 °C ~ 40 °C 사이에서 처리 할 수 있지만 반응성 및 적 용특성의 변화를 고려해야 합니다

피착제와 실란트의 사용 적정온도는 15 °C 와 25 °C 사이입니다

미경화된 Sikaflex®-290 DC PRO 는 Sika®Remover-208 또는 기타 적절한 용 제를 사

용하여 도구나 장비로부터 제거 될 수 있습 니다.

일단 경화된 후에는 기계적인 방법으로만 제거가 가능합니다.

손이나 노출된 피부는 Sika® Cleaner-350H 타월이나 적절한 산업용 핸드크림과 물을 사용하여 즉시 씻어내야 하며 절대 용 제를 사용하지 않습니다.

이 정보는 일반적인 지침을 위해 제공됩니 다. 특정 적용에 관한 조언은 씨카 공업부 서의 기술부에 문의 바랍니다.

아래 자료들의 사본은 요청에 의해 공급될 수 있습니다

티크 테크를 보호 하기 위해 Sika® Teak C+B 와 Sika® Teak 오일로 구성된 Sika 유 지 보수 시스템을 적극 권장 합니다. 아래 자료들의 사본은 요청에 의해 공급될 수 있습니다:

- 물질 안전 보건 자료
- Sika 해양 적용 가이드
- 해양 적용을 위한 Sika 전처리 차트
- Sikaflex® 본딩 및 실링을 위한 가이드 라

포장 정보

Cartridge	300 ml
Unipack	600 ml 1000 ml
Pail	23 I
Drum	195 I

자료 근거

모든 이 서류에 기재된 기술자료는실험실 시험을 기반으로 작성된 것입니다. 실제 측 정된 자료는 현장여건에 따라 달라질수 있 습니다.

보건 안전 자료

제품의 운송, 취급,저장 그리고 폐기 등과 관련된 정보에 대해서는 물리적, 독성, 생 테학적 그리고 다른 안전관련 자료들을 포 함하는 물질안정보건자료 (MSDS) 를 참조 하십시요.

법적고지

씨카코리아의 경험과 전문 지식을 바탕으 로 작성된 본 자료는 당사의 제품이 적절하 게 보관, 취급되고 정상적인 조건하에서 사 용 되었을 경우를 바탕으로 만들어진 것입 니다. 본 자료는 제품 설명서에 명시된 조 건에서, 제시된 시공 공법을 따를 경우에만 적용되며 시공 전에 사용하려는 제품이 시 공 목적과 방법에 적합한지를 기술 자료를 참조하여 반드시 확인 하십시오. 씨카코리 아는 사용자가 당사가 제시한 기술 자료 및 용법에 따랐을 경우에 한해서 제품의 품질 을 보증하며 시공 방법을 임의로 변경하거 나 현장 시공조건이 본 자료에 제시된 조건 과 다른 경우, 당사와 사전 협의되지 않은 사항에 대해서는 책임 지지 않습니다. 제품 의 사용자는 적용하고자하는 공법과 목적 에 부합되는지를 사전시험 검증해야합니 다. 사용자들은 최신의 제품설명서 사본을 참조해야 하며 씨카코리아에 최신본의 제 공을 요구할 수 있습니다.

제품 설명서

Sikaflex®-290 DC PRO 버전 02.01 (04 - 2022), ko_KR 012001202904001000

씨카코리아(주)

서울특별시 강남구 논현로 135길 16

Tel: + 82 2 6912 1500 Fax: +82 2 6912 1555 web: http://kor.sika.com





