

## HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## Sika® Primer-206 G+P

Primer pigmentado base solvente para diversos sustratos

## DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO INFORMACIÓN ADICIONAL VER HOJA DE SEGURIDAD

Base química	Solución de Poliuretano base solvente						
Color (CQP001-1)	Negro						
Contenido de sólidos	36 %						
Temperatura de aplicación	5 °C - 40 °C						
Método de aplicación	Aplicador de cepillo, fieltro o espuma						
Cobertura	Dependiendo la porosidad del sustrato 50 ml/m <sup>2</sup>						
Flash-off time	<table border="0"> <tr> <td>≥ 15 °C</td> <td>10 minutos <sup>A</sup></td> </tr> <tr> <td>&lt; 15 °C</td> <td>30 minutos <sup>A</sup></td> </tr> <tr> <td>máximo</td> <td>24 horas <sup>A</sup></td> </tr> </table>	≥ 15 °C	10 minutos <sup>A</sup>	< 15 °C	30 minutos <sup>A</sup>	máximo	24 horas <sup>A</sup>
≥ 15 °C	10 minutos <sup>A</sup>						
< 15 °C	30 minutos <sup>A</sup>						
máximo	24 horas <sup>A</sup>						
Vida útil	9 meses <sup>B</sup>						

CQP = Procedimiento de Calidad Corporativo

<sup>A)</sup> La temperatura y el tiempo de secado puede diferir en aplicaciones específicas<sup>B)</sup> Almacenado en envases sellados en posición vertical en lugar seco y fresco a ≤ 25 °C

## DESCRIPCIÓN

Sika® Primer-206 G + P es un primer base solvente color negro, que reacciona con la humedad y forma una capa delgada. Esta capa actúa como un enlace entre sustratos y adhesivos.

Sika® Primer-206 G + P está formulado específicamente para el tratamiento de unión de superficies antes de la aplicación de los poliuretanos de 1 componente de Sika.

## VENTAJAS

- Enlace de adhesión sobre una amplia variedad de sustratos
- Fácil de aplicar

## AREAS DE APLICACIÓN

Sika® Primer-206 G+P es utilizado para mejorar la adhesión sobre sustratos como float glass, vidrio con banda cerámica, pre-recubrimientos, superficies pintadas y algunos plásticos y metales.

Busque asesoría con el fabricante y realice pruebas sobre los sustratos originales antes de utilizar Sika® Primer-206 G+P en materiales propensos a agrietarse por tensión.

Este producto es adecuado solo para usuarios profesionales con experiencia en su uso. Deben de incluirse pruebas con sustratos y condiciones reales para garantizar la adhesión y compatibilidad del material.

## METODO DE APLICACIÓN

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa, aceite, polvo y contaminantes. La adherencia sobre los sustratos se puede mejorar agregando y / o combinando procesos de tratamiento previo, como fibrado y / o lijado y limpieza.

Trate previamente la superficie con Sika® Aktivator-100 usando el método de aplicación en húmedo y en seco respetando su tiempo de secado.

## Aplicación

Agite el Sika® Primer-206 G+P hasta que el balón se pueda mover libremente. Continúe agitando durante un minuto más y aplique una capa delgada que cubra correctamente la zona de adherencia de la superficie con un cepillo, fieltro o aplicador de espuma.

Para aplicaciones ideales la temperatura de la superficie deberá estar entre 15 °C y 25 °C. Sika® Primer-206 G+P se aplica solo una vez. Se debe ser cuidadoso para garantizar con solo una aplicación una cobertura adecuada y densa.

El consumo y el método de aplicación dependen de la naturaleza específica de los sustratos. Cierre herméticamente el envase inmediatamente después de cada uso.

### NOTA IMPORTANTE

Si Sika® Primer-206 G+P se usa por debajo de 5 °C, será necesario realizar pruebas adicionales en condiciones adversas o peores.

Sika® Primer-206 G+P es un sistema reactivo a la humedad. Para mantener la calidad del producto, es importante volver a sellar el recipiente con la tapa interior de plástico inmediatamente después de su uso. Una vez completada la operación de pre-tratamiento de la superficie, se debe cerrar la tapa.

Desechar el producto aprox. un mes después de la apertura si se usa con frecuencia o después de dos meses en caso de uso poco frecuente. Para envases de 100 ml desecharlo dos semanas después de ser abierto. Bote de 30 ml sirve para una sola aplicación.

En caso de gelificación, separación o un aumento significativo de la viscosidad, deseche el primer inmediatamente.

Nunca diluya ni mezcle este producto con ninguna otra sustancia.

Si se utiliza en sustratos transparentes o translúcidos como plásticos, float glass, etc., es obligatoria una adecuada protección UV.

### INFORMACION ADICIONAL

La información aquí contenida es brindada solo como guía general. Puede solicitar asesoría al Departamento Técnico de Sika Industry para aplicaciones específicas.

Las instrucciones de trabajo emitidas para una aplicación definida pueden especificar aún más los datos técnicos contenidos en esta Hoja de datos del producto.

Copias de las siguientes publicaciones son proporcionadas a petición:

- Hoja de Seguridad

### EMPAQUES

Bote	250 ml 1000 ml
------	-------------------

### DATOS BASICOS DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos indicados en esta hoja de datos del producto están basados en pruebas de laboratorio. Los valores medidos actuales pueden variar debido a factores más allá de nuestro control.

### INSTRUCCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría relacionada con el transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la hoja de seguridad vigente que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos, así como otros datos relacionados de seguridad.

### NOTA LEGAL

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de Sika sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: [nic.sika.com](http://nic.sika.com).

### HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Primer-206 G+P  
Versión 03.01 (03 - 2023), es\_NI  
014761012060001000

### Sika Nicaragua, Sociedad Anónima

Ofi plaza El Retiro, Edificio quinto,  
Segundo piso, suite 524 B - 13005  
Managua, Nicaragua  
Phone: +505 5859 5199  
[ramirez.josefina@ni.sika.com](mailto:ramirez.josefina@ni.sika.com)  
Website: [nic.sika.com](http://nic.sika.com)

