BUILDING TRUST

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sika® Spacer Tape HD

Zelfklevende afstandhouder van open cellig polyurethaan schuim

TYPISCHE PRODUCT DATA (RAADPLEEG HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VOOR MEER WAARDEN)

Chemische basis		Open cel polyurethaan foam
Kleur		Zwart, grijs
Verwerkingstemperatuur		15 – 50 °C
Shore A (CQP023-1)		30
Perskracht (ASTM D-1667)	10 % ingedrukt	0,1 N/mm²
Temperatuursbestendigheid		-40 – 80 °C
Houdbaarheid		12 maanden [A]

[A] opslag beneden 25 °C op een droge plaats, afgeschermd van zonlicht

BESCHRIJVING

Sika® Spacer Tape HD is een open cel polyurethaan schuim van hoge sterkte voor afstandhouder in structurele beglazing- en vliesgevelsystemen met aan beide zijden een drukgevoelige lijmlaag en een polyethyleen schutfolie .

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Lucht- en vochtdoorlatend voor het doorharden van Sikasil® siliconen lijmen.
- Kan worden toegepast in combinatie met Sikasil® SG, IG, WT en WS producten

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Sika® Spacer Tape HD wordt meestal gebruikt in structurele beglazingssystemen om de juiste voegdimensies in te kunnen stellen.
Dit product is alleen geschikt voor ervaren professionals. Voer vooraf testen uit met de gangbare ondergronden en onder plaatselijke omstandigheden om hechting en materiaal compatibiliteit te waarborgen

VERWERKINGSMETHODE

Ondergrondvoorbehandeling

De ondergronden moeten schoon en droog zijn en vrij van vet, stof en losse deeltjes.

Toepassing

Lijn de tape uit en breng deze aan op één contactvlak en waarborg de bedoelde voeg dimensies. Druk de tape op het oppervlak. Verwijder de schutfolie en plaats de tweede, eerder gereinigde, ondergrond tegen de tape.

LET OP: BELANGRIJK

Sika® Spacer Tape HD blijft haar vorm en afmetingen behouden onder de meeste condities, maar is niet bedoeld als een structureel component.

Na aanbrengen de tape niet meer verwijderen en opnieuw plaatsen. Het is daarom essentieel dat de tape voorzichtig en met zorg wordt gepositioneerd. De tape dient in contact te zijn met beide oppervlakken. Wanneer de unit niet juist is uitgelijnd, verwijder de gebruikte tape en gebruik het niet meer. Herhaal de applicatie met nieuwe tape.

Sika® Spacer Tape HD kan samen worden toegepast met Sikasil® SG, WT, WS en IG afdichtkitten en lijmen. Alle andere afdichtkitten moeten eerst worden getest door de producent op compatibiliteit en dient te worden goedgekeurd door Sika voordat het wordt gebruikt.

Sika® Spacer Tape HD mag alleen worden toegepast voor structurele beglazing of het lijmen van ruiten door ervaren professionals en na een gedetailleerde toetsing van de corresponderdende projectdetails met schriftelijke goedkeuring van Technical Service, Sika Nederland B.V.

Het toepassen van spacer tape breder dan 20 mm kan inkapselen van luchtbellen vooroorzaken, die zichtbaar zijn achter helder glastypes.

AANVULLENDE INFORMATIE

De bovenstaande informatie is alleen bedoeld als algemene richtlijn. Op verzoek wordt advies over specifieke toepassingen verstrekt door Technical Service van Sika Nederland B.V.

Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatiebladen

VERPAKKINGSGEGEVENS

Standaard rolafmetingen

Dikte [mm]	Breedte [mm]	Lengte [m]
4.8	6, 8, 10, 12	15.25
6.4	6, 8, 10, 12, 14	15.25
8.0	8, 10, 12, 14, 16	7.60
9.5	10, 12, 14, 16, 18	7.60

BASIS PRODUCTWAARDEN

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

WETTELIJKE BEPALINGEN

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toe-passing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product dient geschiktheid van het product te testen voor de beoogde toepassing. Sika houdt zich het recht voor om producteigenschappen te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Nederland B.V.
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82