

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Primer-206 G+P

Imprimación pigmentada con base de solvente para varios sustratos

DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Base Química	Solución pigmentada de polisocianato base solvente
Color (CQP001-1)	Negro
Density	1,0 kg/L
Contenido de Sólidos	36%
Temperatura de Aplicación	+10°C a +40°C
Método de Aplicación	Brocha, trapo
Cobertura	50 a 150 ml / m2 dependiendo de la porosidad del sustrato
Tiempo de Secado	Mínimo sobre 15°C: 10 min Mínimo abajo de 15°C: 30 min. Máximo: 24 h
Vida Útil	9 meses

1 CQP = Procedimiento de Calidad Corporativo

2 23 °C / 50 % H.r.

3 En aplicaciones específicas la temperatura y el tiempo de secado pueden ser diferentes.

DESCRIPCIÓN

Sika® Primer-206 G+P es un primer líquido negro que cura con la humedad. Diseñado para el tratamiento de las superficies a unir en el pegado directo de parabrisas y otros pegues estructurales, antes de la aplicación de los adhesivos de poliuretano de Sika. También puede ser usado en sustratos tales como plástico, vidrio, lacas diversas, metales y otros materiales.

VENTAJAS

- Mejora la adherencia en una amplia variedad de sustratos
- Fácil de aplicar

ÁREAS DE APLICACIÓN

Sika® Primer-206 G+P es usado para mejorar la adhesión del vidrio y la serigrafía cerámica de parabrisas que van a ser pegados. Sika® Primer-206 G+P también puede ser usado en sustratos de partes de carrocerías y de elementos de construcción de fachadas y ventanería.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de rastros de grasa, aceite y polvo. Limpiar la superficie a pegar con Sika® Aktivator y dejar secar.

Agitar la botella de Sika® Primer-206 G+P hasta que el balín se escuche libremente. Continuar agitando por otro minuto y aplicar una capa delgada con una brocha o paño. No aplicar a temperaturas abajo de 10°C o arriba de 35°C.

Sika® Primer-206 G+P debe aplicarse una sola vez y se debe cuidar que esa aplicación deje un recubrimiento adecuado. Cerrar el recipiente herméticamente después de usarse.

Se recomienda que la aplicación de este producto se haga por usuarios experimentados y realizar pruebas con los sustratos para asegurar la adhesión y la compatibilidad de los materiales.

NOTA IMPORTANTE

Desechar cualquier primer gelado o decantado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Copias de las siguientes publicaciones están disponibles a solicitud:

- Hoja de seguridad del producto.
- Guía de preparación de superficies.

INFORMACIÓN DE EMPAQUE

Botella	250 ml
Botella	1000 ml

DATOS BÁSICOS DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control.

INSTRUCCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD

Para información y asesoría referente al transporte, manejo, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben consultar la Hoja de Seguridad del Material actual, la cual contiene información médica, ecológica, toxicológica y otras relacionadas con la seguridad

NOTA LEGAL

La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Sika son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Sika respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Sika son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Sika Perú S.A.C. están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Sika Perú S.A.C. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hojas Técnicas de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.sika.com.pe. La presente edición anula y reemplaza la edición anterior, misma que deberá ser destruida.

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Primer-206 G+P
Versión 03.01 (07 - 2024), es_PE
014761012060001000

Sika Perú
Habilitación Industrial
El Lúcumo Mz. "B" Lote 6
Lurín, Lima
Tel. (511) 618-6060

