

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

SikaForce®-300 Primer

Promotor de aderență pentru adezivii de reparare pentru plastic din gama SikaForce®

FIȘĂ TEHNICĂ (PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII CONSULTAȚI FIȘA CU DATE DE SECURITATE)

Compoziție chimică	promotor de adeziune pe bază de solvent
Culoare (CQP001-1)	Transparent
Temperatura de lucru	15 – 30 °C
Metoda de aplicare	Pulverizare
Consum	depinde de porozitatea stratului suport 20 ml/m ²
Timp de peliculizare	minim 5 minute
	maxim 2 ore
Termen de valabilitate	36 luni ^A

CQP = Porcedure de Calitate Quality

^{A)} pastrat in pozitie verticala, ferit de mumeziala si la temperaturi ≤ 25 °C

DESCRIERE

SikaForce®-300 Primer este un promotor de aderență transparent pe bază de solvenți. SikaForce®-300 Primer este formulat în mod special pentru tratamentul pieselor de legătură înainte de aplicarea adezivilor pentru repararea plasticului SikaForce®-301 și SikaForce®-302. Acest grund oferă o bună aderență fără pași anteriori de activare pe multe substraturi.

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Aplicare ușoară prin pulverizare
- Uscare rapidă
- Aderență îmbunătățită pe o gamă largă de substraturi plastice

DOMENII DE APLICARE

SikaForce®-300 Primer este folosit pentru a îmbunătăți aderența pe o gamă largă de substraturi plastice diferite. Căutați sfatul fabricantului și efectuați teste pe substraturi originale înainte de a utiliza SikaForce®-300 Primer pe materiale sensibile la crăpături din stres interior.

Acest produs este destinat exclusiv utilizatorilor profesioniști experimentați. Trebuie efectuate teste cu substanțe și condiții reale pentru a asigura aderența și compatibilitatea materialului.

METODA DE APLICARE

Pregătire

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și libere de grăsimi, ulei, praf și contaminanți.

Aplicare

SikaForce®-300 Primer trebuie să fie procesat între 15 °C și 30 °C (temperatura produsului, a mediului și a substratului).

SikaForce®-300 Primer trebuie aplicat într-un strat subțire și uniform pe suprafață, în mici bursturi, pentru a evita picurarea sau curgearea grundului. Dacă zona pre-tratată nu lipită în termenul maxim de lucru, procesul de pre-tratare trebuie repetat (o singură dată). Consumul și metoda de aplicare depind de natura specifică a substratului.

NOTĂ IMPORTANTĂ

SikaForce®-300 Primer conține un solvent care poate deteriora finisajul de suprafață al unor vopsele aplicate recent. Trebuie efectuate teste preliminare.

Nu aplicați niciodată pe substraturi poroase, deoarece s-ar putea să nu se usuce complet și ar putea influența aderența sau proprietățile adezivului.

Protejați suprafețele adiacente prin mascare acolo unde este necesar.

nume nu trebuie folosit pentru unelte/finisare sau ca agent de curățare.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Informațiile conținute aici sunt oferite doar pentru orientare generală. Sfaturi despre aplicații specifice sunt disponibile la cerere de la Departamentul Tehnic al Sika Industry.

Următoarele documente sunt disponibile la cerere:

- Fișa tehnică de securitate

AMBALARE

Flacon - Aerosol	200 ml
------------------	--------

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta fișă tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

MĂSURI DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Pentru informații și recomandări privind siguranța utilizării, depozitarea și eliminarea produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a fișei cu date de securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte informații privind siguranța.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de materiale și de substraturi, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa maniera încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice raport juridic nu poate fi dedusă din prezentele informații, din orice recomandări scrise sau din orice altă consiliere oferită. Utilizatorul produsului trebuie să testeze compatibilitatea acestuia pentru aplicația și scopul propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a fișei tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

SikaForce®-300 Primer
Versiune 01.01 (05 - 2025), ro_RO
014761000013002000

S.C. Sika Romania S.R.L.

Str. Izvor, Nr. 92-96, Clădirea FORUM III,
Et. 7
050564, București, Sectorul 5
Tel. +40 21 317 3338
office@ro.sika.com
www.sika.ro

