

PRODUKTDATABLAD

SikaTack® Panel Primer

Pigmenterad, lösningsmedelbaserad primer till SikaTack® Panel systemet

TYPISKA PRODUKTDATA (MER INFORMATION, SE SÄKERHETSDATABLAD)

Kemisk bas	Lösningsmedelbaserad epoxilösning
Färg (CQP001-1)	Svart
Torrhalt	32 %
Applicerings temperatur	5 - 40 °C
Appliceringsmetod	Pensel, filt- eller svamppåstrykare
Förbrukning	beroende på underlagets porositet 50 ml/m ²
Avluftningstid	<div>≥ 15 °C 10 minuter</div> <div>< 15 °C 30 minuter</div> <div>maximalt 8 timmar</div>
Lagringstid	9 månader ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

A) Förvarad i tillsluten förpackning i upprätt position på en torr plats vid ≤ 25 °C

BESKRIVNING

SikaTack® Panel Primer är en lösningsmedelbaserad svart primer vilken reagerar med fukt och bildar ett tunt skikt. Detta skikt fungerar som en länk mellan underlag och lim.

SikaTack® Panel Primer är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med SikaTack® Panel limmer.

SikaTack® Panel Primer är en del av ett system för ekonomisk, dold infästning av ventilerade fasader. Med SikaTack® Panel systemet fästs fasadpaneler osynligt mot understrukturen.

APPLIKATIONSOMRÅDEN

SikaTack® Panel Primer används till att förbättra vidhäftningen på porösa underlag och metaller som aluminium, trä, keramik, fibercement och natursten.

Denna produkt skall endast användas av erfarna användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompatibilitet mellan materialen.

APPLICERINGSMETOD

Ytorna måste vara rena, torra och fria från fett, olja, damm och kontaminerings. Vidhäftningen kan även förbättras genom att kombinera processen med annan förbehandling som slipning, rengöring eller aktivering innan appliceringen.

Applicering

Skaka burken med SikaTack® Panel Primer noggrant tills blandningskulan hörs röra sig fritt. Fortsätt att skaka burken i ytterligare någon minut. Applicera sedan ett tunt men heltäckande skikt med en pensel, filt- eller svamppåstrykare.

Den ideala appliceringstemperaturen är mellan 15 °C och 25 °C.

SikaTack® Panel Primer ska endast appliceras en gång och var extra noga att denna enda strykning täcker ytan fullständigt. Åtgången och appliceringsmetoden är beroende på underlagens specifika karaktär. Återförslut förpackningen snarast efter användning.

VIKTIGT

SikaTack® Panel Primer är ett fuktreagerande system. För att bibehålla produktkvaliteten är det viktigt att återförsluta behållaren med innerlocket omedelbart efter användning. När förbehandlingsprocessen är avslutad skall det yttre locket skruvas på. Kassera produkten ca en månad efter första öppning om produkten används ofta eller efter två månader vid mer sällan användning.

Kassera primer som är geléaktig, har separerat eller har markant högre viskositet.

Späd aldrig ut denna produkt med någon form av annat ämne.

VIDARE INFORMATION

Informationen i detta dokument erbjuds endast för allmän vägledning. Rådgivning om specifika tillämpningar är tillgänglig på begäran från Sika Industris tekniska avdelning.

Följande information finns tillgänglig på begäran:

- Säkerhetsdatablad

FÖRPACKNINGSGRUND

Burk	1000 ml
------	---------

GRUND FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska värden som anges i detta dokument är baserade på laborietester. Aktuella mätta värden kan variera på grund av faktorer utanför vår kontroll.

HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter hänvisas användaren till gällande säkerhetsdatablad vilket innehåller fysisk, ekologisk, toxikologisk och annan säkerhetsrelaterad information.

FRISKRIVNING

Informationen, och i synnerhet, rekommendationerna avseende appliceringen och användandet av Sika produkter, ges i god tro baserat på Sikas rådande kunskap och erfarenhet av produkterna när de lagrats, hanterats och applicerats på korrekt sätt under normala förhållanden. I praktiken är skillnaden hos material, substrat och verkliga platsförhållanden sådana att ingen garanti avseende kurans eller lämplighet för ett speciellt användningsområde kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Användaren av produkten måste prova produktens lämplighet för den tilltänkta applikationen och syftet. Sika reserverar sig för rätten att ändra sina produkters egenskaper. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla beställningar accepteras med förbehåll för våra gällande allmänna försäljnings- och leveransvillkor. Användaren måste alltid rådfråga senaste gällande utgåva av det lokala produktdatabladet för produkten ifråga. Kopior av detta finns tillgänglig på begäran.