

## TEHNIČNI LIST

# SikaForce®-712 L35

Dvokomponentno lepilo z nizko viskoznostjo za lepljenje panelov

### OSNOVNE INFORMACIJE O IZDELKU DODATNE VREDNOSTI SO NAVEDENE V VARNOSTNEM LISTU.

<b>Lastnosti</b>	Komponenta A SikaForce®-712 L35	Komponenta B SikaForce®-010 (prej SikaForce®-7010)
<b>Kemijska osnova</b>	Poliol	Derivati izocianata
<b>Barva (CQP001-1)</b>	mešanica	Bež Bež
<b>Način utrjevanja</b>	Poliadicija	
<b>Gostota</b>	mešanica (preračunana)	1.46 g/cm <sup>3</sup> 1.41 g/cm <sup>3</sup>
<b>Vsebnost suhe snovi</b>		100 % 100 %
<b>Mešalno razmerje</b>	volumensko utežnostno	100 : 30 100 : 26
<b>Viskoznost_cqp029-4</b>	Rheometer, PP25, strižna hitrost 10 s <sup>-1</sup> , d=1 mm mešanica	7 000 mPa·s <sup>A</sup> 4 000 mPa·s <sup>A</sup>
<b>Temperatura vgradnje</b>		15 – 30 °C
<b>Obdelovalni čas (CQP536-3)</b>		30 minut <sup>A</sup>
<b>Odprtí čas</b>		80 minut <sup>A</sup>
<b>Čas stiskanja (CQP590-4) Čas stiskanja (CQP590-4)</b>	1 MPa	130 minut <sup>A</sup>
<b>Trdota Shore D (CQP023-1 / ISO 868)</b>		70 <sup>B</sup>
<b>Natezna trdnost (CQP543-1 / ISO 527)</b>		14 MPa <sup>B</sup>
<b>Raztezek pri pretrgu (CQP543-1 / ISO 527)</b>		50 % <sup>B</sup>
<b>Natezno strižna trdnost (CQP546-1 / ISO 4587)</b>		10 MPa <sup>B</sup>
<b>Čas skladiščenja (CQP081-1)</b>		12 mesecev 9 mesecev

CQP = korporativni postopek kakovosti

A) 23 °C / 50 % r.z.v.

B) 12 tednov dni pri 23 °C / 50 % r.z.v.

### OPIS

SikaForce®-712 L35 je dvokomponentno lepilo z nizko viskoznostjo na osnovi poliuretana za sestavljanje sendvič panelov in podobnih konstrukcij iz različnih materialov.

### PREDNOSTI IZDELKA

- Nizka gostota
- Nizka viskoznost
- Utrjevanje pri sobni temperaturi
- Brez topil

### OBMOČJE UPORABE

SikaForce®-712 L35 se uporablja predvsem za lepljenje kovine, vlaknenega cementa, lesa in plastike, ojačane s steklenimi vlakni, na eks-pandirano in ekstrudirano polistirensko peno, poliuretanske pene in mineralne volne pri proizvodnji sendvič elementov in drugih konstrukcij.

Ta izdelek je namenjen le izkušenim uporabnikom. Pred uporabo je potrebno opraviti testiranja na uporabljenem materialu in pri dejanskih pogojih.

### TEHNIČNI LIST

#### SikaForce®-712 L35

Verzija 03.01 (02 - 2023), sl\_SI  
012104577120001040

## MEHANIZEM STRJEVANJA

Strjevanje SikaForce®-712 L35 poteka s kemično reakcijo med obema komponentama. Višje temperature pospešujejo postopek strjevanja, nižje pa upočasnujejo.

## KEMIČNA ODPORNOST

V primeru kemične ali toplotne izpostavljenosti izvedite preskuse v skladu z uporabo.

## NAČIN VGRADNJE

### Priprava izdelka

Komponento A je potrebno temeljito premešati pred uporabo.

### Priprava površine

Površine morajo biti čiste, suhe in brez sledov maščobe, olja, prahu in nečistoč. Po postopku čiščenja bo morda potrebna fizična ali kemična predpriprava, odvisno od površine in vrste materiala. Način predpriprave se določi s testi.

### Vgradnja

Priporočena količina nanosa je med 150 in 350 g/m<sup>2</sup>, kar je odvisno od lepilne podlage. Za specifične kombinacije podlag je najbolje izvesti predhodni preskus na testni površini.

Postopek za ročno nanašanje je naslednji: Pripravite se, da komponento A temeljito premešate, s tem se izognete usedlinam ali ločevanju, pri tem pa pazite, da ne mešate preveč močno, saj tako lahko vnesete zrak v izdelek. Dodajte komponento B v predpisanim razmerju in dobro premešajte, da zagotovite homogeno mešanico.

Nanесите, предen dosežete polovico obdelovalnega časa, in dele povežite v odprttem času. Upoštevajte, da lahko eksotermska reakcija, če se izdelek meša v večjih količinah, znatno skrajša obdelovalni in odprt čas.

Za avtomatizirane vgradnje se obrnite na oddelek za sistemski inženiring Sika Industrija.

## Pritisk

Da se prepreči nastanek zračnih mehurčkov in zagotovi optimalen oprijem je potrebno zagotoviti tudi optimalen kontakt s stiskanjem. Pritisak stiskalnice je odvisen od polnila in se ga določi s preskusi. Pritisak mora biti v vsakem primeru manjši od največje tlakne trdnosti jedra. Delov, ki jih lepite, med procesom stiskanja ne smete premikati.

## Odstranitev

Neutrjen SikaForce®-712 L35 se lahko z orodja in opreme odstrani s SikaForce® 096 Cleaner (prej SikaForce® 7260 Cleaner). Ko je masa utrjena, se lahko odstrani samo še mehansko. Roke in izpostavljene predele telesa je treba takoj obrisati s krpami za roke ali umiti s sredstvom Sika® Cleaner-350H ali ustreznim industrijskim čistilom za roke in vodo. Na koži ne uporabljajte topil!

## POGOJI SKLADIŠENJA

SikaForce®-712 L35 se skladišči med 10 °C in 30 °C v suhem prostoru. Ne izpostavljajte ga neposredni sončni svetlobi ali zmrzali. Po odprtju embalaže je treba vsebino zaščititi pred vLAGO.

Najnižja dovoljena temperatura za shranjevanje med prevozom je -20 °C za največ 7 dni.

## NADALJNJE INFORMACIJE

Zgornje informacije so zgolj splošnega značaja. V primeru posebnih pogojev izvedbe se posvetujte s Sikino tehnično službo.

Na vaš zahtevo vam bomo posredovali tudi naslednje dokumente:

- Varnostne liste

## OSNOVNI PODATKI

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkuših. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

## ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnoviji varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

## IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobrni veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primerljivost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

## TEHNIČNI LIST

SikaForce®-712 L35

Verzija 03.01 (02 - 2023), sl\_SI  
012104577120001040

## Sika d.o.o.

Prevale 13  
1236 Trzin, Slovenija  
Tel: +386 580 95 34  
Fax: +386 580 95 33  
www.sika.si

