

TEHNIČNI LIST

SikaTack® Panel Primer

Pigmentiran temeljni premaz za SikaTack® Panel sistem na osnovi topil

OSNOVNE INFORMACIJE O IZDELKU DODATNE VREDNOSTI SO NAVEDENE V VARNOSTNEM LISTU.

Kemijska osnova	Epoksidna raztopina na osnovi topila
Barva (CQP001-1)	črna
Vsebnost suhe snovi	32 %
Temperatura vgradnje	5 - 40 °C
Način vgradnje	Čopič ali nanašanje s filcem oz. gobico
Pokrivnost	odvisno od poroznosti podlage 50 ml/m ²
Čas sušenja	<div> <div>≥ 15 °C</div> <div>< 15 °C</div> <div>največ</div> </div> <div> <div>10 minut</div> <div>30 minut</div> <div>8 ur</div> </div>
Čas skladiščenja (CQP081-1)	9 mesecev ^A

CQP = postopki za zagotavljanje kakovosti skupine Sika

^{A)} hranjen v zaprti posodi v pokončnem položaju, v suhem prostoru pri ≤ 25°C

OPIS

SikaTack® Panel Primer je črni temeljni premaz na osnovi topil, ki reagira z vlago in tvori tanko plast. Ta plast deluje kot povezava med podlago in lepili. SikaTack® Panel Primer je posebej narejen za obdelavo veznih površin pred nanosom lepil SikaTack® Panel. SikaTack® Panel Primer je del sistema za ekonomično, skrito pritrditev prezračevalnih fasad. S sistemom SikaTack® Panel so fasadne plošče nevidno pritrjene na podkonstrukcijo.

OBMOČJE UPORABE

SikaTack® Panel Primer se uporablja za izboljšanje lepljenja na poroznih in kovinskih podlagah, kot so aluminij, les, keramika, vlaknasti cement in naravni kamen. Ta izdelek je primeren samo za izkušene profesionalne uporabnike. Preskusi z dejanskimi podlagami in pogoji morajo biti izvedeni, da se zagotovi oprijem in združljivost materialov.

NAČIN VGRADNJE

Podlaga za lepljenje mora biti čista, suha ter brez kakršnih koli sledi maščob, olj, prahu in drugih nečistoč.

Oprijem na podlage se lahko izboljša z dodajanjem in/ali kombiniranjem procesov predobdelave, kot so matiranje, čiščenje in aktiviranje pred nanosom temeljnega premaza.

Uporaba

Temeljito pretresite pločevinko SikaTack® Panel Primer, dokler mešalna kroglica ne rožlja prosto. Nadaljujte s pretresanjem še eno minuto in nanesite tanek, vendar prekrivni premaz s čopičem ali nanesite s filcem oz. gobico. Idealna uporaba in temperatura pri nanosu in površine je med 15 °C in 25 °C. SikaTack® Panel Primer se nanese samo enkrat. Paziti je treba, da bo ta enkratna uporaba zagotovila dovolj gosto pokritost. Poraba in način uporabe sta odvisni od specifične narave podlage. Posodo takoj po vsaki uporabi dobro zatesnite.

POMEMBNO

SikaTack® Panel Primer reagira z vlago. Da bi ohranili kakovost izdelka, je pomembno, da takoj po uporabi posodo znova zaprete z notranjim plastičnim pokrovom. Ko je površinska predobdelava končana, je treba pokrov priviti. Izdelek zavržite približno en mesec po odprtju, če se uporablja pogosto oziroma po dveh mesecih če se uporablja le redko. Če opazimo želiranje, ločevanje ali znatno povečanje viskoznosti, ga takoj zavržite. Tega izdelka nikoli ne redčite ali mešajte z drugimi snovmi.

NADALJNJE INFORMACIJE

Zgornje informacije so zgolj splošnega značaja. V primeru posebnih pogojev izvedbe se posvetujte s Sikinim tehnično službo.

Na vašo zahtevo vam bomo posredovali tudi naslednje dokumente:

- Varnostne liste

INFORMACIJE O PAKIRANJU

Pločevinka	1000 ml
------------	---------

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.