

TEHNIČNI LIST

Sikasil® IG-16

Enokomponentna silikonska tesnilna masa za proizvodnjo izolacijskih stekel

OSNOVNE INFORMACIJE O IZDELKU DODATNE VREDNOSTI SO NAVEDENE V VARNOSTNEM LISTU.

Kemijska osnova	Enokomponentni silikon	
Barva (CQP001-1)	Črna	
Način utrjevanja	Reakcija z zračno vlago	
Vrsta utrjevanja	Nevtralna	
Gostota	1.5 kg/l	
Stabilnost nanosa (non-sag) (CQP061-4 / ISO 7390)	2 mm	
Temperatura vgradnje	5 – 40 °C	
Začetek utrjevanja (CQP019-1)	25 minut ^A	
Suh na otip CQP019-3	100 minut ^A	
Hitrost utrjevanja (CQP049-1)	(glej graf)	
Trdota Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4)	45	
Natezna trdnost (CQP036-1 / ISO 527)	1.8 MPa	
100% modul (CQP036-1 / ISO 37)	1.2 MPa	
Raztezek pri pretrgu (CQP036-1 / ISO 37)	300 %	
Odpornost proti širjenju razpok (CQP045-1 / ISO 34)	6 N/mm	
Service temperature	-40 – 150 °C	
Čas skladiščenja (CQP081-1)	monoporcija	15 mesecev ^B
	hobok	12 mesecev ^B

CQP = postopki za zagotavljanje kakovosti skupine Sika

^A) 23 °C / 50 % r. v.^B) pri manj kot 25 °C

OPIS

Sikasil® IG-16 je nevtralnno utrjujoča visoko modularna silikonska tesnilna masa, ki ima odličen oprijem na širok spekter podlag.

PREDNOSTI IZDELKA

- Izpolnjuje zahteve EN 1279
- Primeren za izolacijska stekla polnjena z zrakom ali plinom.
- Odlična UV stabilnost in odpornost na atmosferske vplive.
- Odličen oprijem na steklo, kovine barvno in drugače obdelane, plastiko in les.

OBMOČJE UPORABE

Sikasil® IG-16 se uporablja kot sekundarna tesnilna masa za robno tesnjenje pri proizvodnji dvojno tesnenih izolacijskih stekel. Ta izdelek je namenjen izkušenim uporabnikom. Pred uporabo je potrebno opraviti testiranja na aktualnem materialu in pri aktualnih pogojih z namenom zagotoviti optimalen oprijem in kompatibilnost materialov.

MEHANIZEM STRJEVANJA

Sikasil® IG-16 utrjuje z reakcijo z zračno vlago. Pri nižjih temperaturah je vsebnost vlage v zraku običajno nižja, zato poteka utrjevanje nekoliko počasneje (glej diagram 1).




Diagram 1: Hitrost utrjevanja Sikasil® IG-16

NAČIN VGRADNJE

Priprava površine

Površine morajo biti čiste, suhe in brez sledov maščobe, olja in prahu. Površinska obdelava je odvisna od specifične narave podlage in je ključna za dolgotrajno vezavo.

Vgradnja

Optimalna temperatura za podlago in tesnilno maso je med 15 °C in 25 °C.

Sikasil® IG-16 se lahko obdeluje ročno, s pnevmatskimi ali električnimi batnimi pištolami ter s črpalko. Za nasvet glede izbire in nastavitve ustreznega črpalnega sistema se obrnite na oddelek tehnične službe Sika Industrija.

Spoj mora biti pravilno dimenzioniran. Osnova za kalkulacijo potrebnih dimezij spoja so pridobljene na osnovi tehničnih parametrov lepila in sosednjih gradbenih materialov s katerimi je v stiku, konstrukciji, velikosti ter izpostavljenosti gradbenih elementov različnim notranjim in zunanjim vplivom. Izogibati se je potrebno spojem globljim od 15 mm.

Glajenje in zaključevanje

Glajenje in zaključevanje je treba opraviti v času utrjevanja vrhnje plasti. Kadar zagljajemo sveže nanešeni Sikasil® IG-16 je potrebno material vtisniti v spoj z namenom zagotoviti dobro pokritost po celotni površini spoja. Pri glajenju ne uporabljajte kemijskih sredstev za glajenje.

Odstranitev

Neutrjeni Sikasil® IG-16 lahko z orodja in opreme odstranimo s sredstvom za odstranjevanje Sika® Remover-208 ali drugim podobnim topilom. Ko je masa utrjena, se lahko odstrani samo še mehansko. Roke izpostavljene predele telesa je treba takoj umiti s Sika® Cleaner-350H čistilnimi brisačami ali ustreznim industrijskim čistilom za roke in vodo. Ne uporabljajte topil!

Prekritje

Sikasil® IG-16 se ne barva.

Omejitve pri vgradnji

Priporočena Sikina raztopina za strukturno zasteklitev in lepljenje oken sta med seboj združljivi. Te rešitve so sestavljene iz izdelkov, kot so Sikasil® SG, IG, WS in WT. Za podrobnejše informacije o združljivosti različnih izdelkov Sikasil® in drugih Sika izdelkov se obrnite na tehnični oddelek Sika Industry.

Da bi vnaprej izključiti materiale, ki vplivajo na Sikasil® SG-500, kot so tesnila, bloki, tesnila itd., v neposrednem in posrednem stiku, morajo biti odobreni s strani Sika.

Kadar uporabljate dve ali več različnih reaktivnih tesnilnih mas, pustite, da se predhodna popolnoma utrdi pred nanosom naslednje.

Zgoraj omenjeni Sika materiali se lahko uporabljajo samo v strukturni zasteklitvi ali za lepljenje oken po podrobnem pregledu in pisni odobritvi ustreznih podrobnosti projekta Sika Industry.

NADALJNJE INFORMACIJE

Na vašo zahtevo vam bomo z veseljem posredovali tudi naslednje dokumente:

- Varnostni listi
 - Splošne smernice
- Strukturna silikonska zasteklitev z lepilnimi in tesnilnimi masami Sikasil® IG

INFORMACIJE O PAKIRANJU

Monoporcije	600 ml
Hobok/Vedro	28 kg
Sodi	280 kg

OSNOVNI PODATKI

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE

Za več informacij in nasvetov o varnem roko vanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primerčnost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

TEHNIČNI LIST

Sikasil® IG-16
Verzija 03.01 (04 - 2022), sl_SI
012603120169001000

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si

