

## TEHNIČNI LIST

## SikaFast®-555 L05

Hitro utrjajoče, dvokomponentno konstrukcijsko lepilo

OSNOVNE INFORMACIJE O IZDELKU DODATNE VREDNOSTI SO NAVEDENE V VARNOSTNEM LISTU.

Lastnosti	SikaFast®-555 L05 (A)	SikaFast®-555 (B)
Kemijska osnova	Akrilat	
Barva (CQP001-1)	Bela	Siva
	mešanica	
Način utrjevanja	Radikalna polimerizacija	
Gostota	1.13 kg/l	1.50 kg/l
	mešanica (preračunana)	
	1.16 kg/l	
Mešalno razmerje	volumensko 10 : 1	utežnostno 10 : 1.3
Konsistenca	Tiksotropna pasta	
Temperatura vgradnje	5 – 40 °C	
Odprti čas (CQP526-2)	5 minut <sup>A</sup>	
Čas utrditve	čas, da doseže 80% torzijske trdnosti	15 minut <sup>A</sup>
Trdota Shore D (CQP023-1 / ISO 48-4)	50 <sup>A, B</sup>	
Natezna trdnost (CQP036-1 / ISO 527)	11 MPa <sup>A, B</sup>	
Raztezek pri pretrgu (CQP036-1 / ISO 37)	200 % <sup>A, B</sup>	
Natezna strižna trdnost (CQP046-6 / ISO 4587)	12 MPa <sup>A, B, C</sup>	
Delovna temperatura (CQP513-1)	-40 – 80 °C	
Čas skladiščenja (CQP081-1)	12 mesecev <sup>D</sup>	

CQP = postopki za zagotavljanje kakovosti skupine Sika

<sup>A)</sup> 23 °C / 50 % r. z.v.<sup>B)</sup> Utrjevanje 1 teden pri 23 °C<sup>C)</sup> Sloj lepila: 25 x 12,5 x 1,5 mm / na aluminiju<sup>D)</sup> Hranjen pri temperaturi pod 25 °C in zaščiten pred direktno sončno svetlobo

## OPIS

SikaFast®-555 L05 je hitro utrjajoče, dvokomponentno, fleksibilno konstrukcijsko lepilo na akrilni osnovi. Ima pastozno konsistenco, ki omogoča enostavno in natančno nanašanje na navpične in vodoravne površine. Primerno je za nadomestitev mehanske pritrditve in zagotavlja zelo dober oprijem na različne podlage, kot so kovine, plastika, steklo in les. Ta izdelek je na voljo z različnimi verzijami časa utrditve, da se prilagodi posebnim zahtevam pri uporabi.

## PREDNOSTI IZDELKA

- Razvoj moči v nekaj minutah po nanosu
- Lepljenje na široko paleto podlag brez ali z omejeno pripravo površine
- Visoka trdnost in odpornost proti udarcem
- Brez topil in kislin
- Manj vonja kot izdelki, ki vsebujejo MMA

## OBMOČJE UPORABE

SikaFast®-555 L05 je zasnovan za hitro lepljenje in lahko nadomesti mehanske pritrditve, kot so zakovice, vijaki ali varjenje. Primeren je za pritrditev skritih stikov z visoko trdnostjo in ima odličen oprijem na različne vrste podlag, vključno s kovinami, plastiko, steklom, lesom itd.

Ta izdelek je namenjen izkušenim uporabnikom. Pred uporabo je potrebno opraviti testiranje na uporabljenem materialu in pri dejanskih pogojih.

## MEHANIZEM STRJEVANJA

SikaFast®-555 L05 utrjuje z verižno radikalsko polimerizacijo. Na odprti čas in čas utrjevanja vplivajo odstopanja razmerij med mešanjem in temperatura. Višje kot so temperature, krajša sta odprti čas in čas utrjevanja in obratno.

## KEMIČNA ODPORNOST

Glede na potencialno kemično ali toplotno izpostavljenost je treba izvesti preskuse, povezane s projektom.

## NAČIN VGRADNJE

### Priprava površine

Površine morajo biti čiste, suhe in brez sledov maščobe, olja in prahu. Odstranite vse nevezane delce ali ostanke s temeljitim čiščenjem. Za najboljšo oprijemljivost na neporozne podlage pred postopkom lepljenja območje lepljenja obdelajte s Sika® ADPrep. Zaradi raznolikosti materialov so potrebni predhodni testi na dejanskih podlagah.

### Vgradnja

SikaFast®-555 L05 se aplicira v volumnem mešalnem razmerju 10 : 1 skozi statični mešalnik

iz injekcij, kartuš ali hoboka.

Upoštevajte, da pri eksotermni reakciji, če se uporablja v velikih količinah, nastaja toplota. Da bi se izognili pretiranemu zvišanju temperature, je debelina linije lepila omejena na 3 mm, vendar mora meriti vsaj 0,5 mm.

Optimalna temperatura za lepljenje je med 15 °C in 25 °C. Odobreno temperaturno območje za podlage in lepila je med 5 °C in 40 °C. Upoštevati je treba vpliv reaktivnosti s temperaturnimi spremembami.

Po preteku odprtega časa lepljenih delov ne smete več premikati drug proti drugemu. Ko je čas utrjevanja dosežen, se deli lahko premikajo pod pogojem, da se na vezno črto ne razporedi dodatna napetost. SikaFast®-555 L05 je mogoče nanašati s pištolami s pnevmatskim pogonom in opremo za črpanje. Za nasvete glede izbire in nastavitve ustreznega sistema črpalke se obrnite na sistemski inženiring oddelka Sika industrija.

## Odstranitev

Odvečni neutrjeni SikaFast®-555 L05 se lahko zlahka odstrani s suho krpo, Sika® Remover-208 ali drugim primernim topilom. Ko je material enkrat utrjen, se lahko odstrani samo še mehansko.

Roke in izpostavljene predele telesa je treba takoj očistiti s Sika® Cleaner-350H brisačami ali ustreznim industrijskim čistilom za umivanja roke in vodo. Ne uporabljajte topil na koži!

## NADALJNE INFORMACIJE

Informacije na voljo v tem dokumentu veljajo kot splošne smernice. Nasveti za posebne vgradnje so na voljo na zahtevo pri tehničnem oddelku Sika Industry.

Na vašo zahtevo vam bomo z veseljem posredovali tudi naslednje dokumente:

- Varnostne liste

## INFORMACIJE O PAKIRANJU

SikaFast®-555 L05 A+B

Dvojna kartuša	50 ml
Statični mešalec: Sulzer MixPacTM MBHX 05-16T	
Dvojna kartuša	250 ml
Mixer: Sulzer MixPacTM MFXQ 07-24T	

SikaFast®-555 L05 (A)

Vedro	20 l
-------	------

SikaFast®-555 (B)

Vedro	18 l
-------	------

## OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

## ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE

Za več informacij in nasvetov o varnem roko vanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

## IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primerčnost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

## TEHNIČNI LIST

SikaFast®-555 L05  
Verzija 06.01 (11 - 2025), sl\_SI  
01290555550001010

## Sika d.o.o.

Prevale 13  
1236 Trzin, Slovenija  
Tel.: +386 1 580 95 34  
Fax: +386 1 580 95 33  
www.sika.si

