

## PRODUKTOVÝ LIST

**SikaTack® Panel-50**

1-komponentné silikónové lepidlo na odvetrávané fasádne obklady

## TYPICKÉ ÚDAJE O PRODUKTE (ĎALŠIE ÚDAJE VIď KBU)

<b>Chemická báza</b>	1-komponentný silikón
<b>Farba (CQP001-1)</b>	sivá
<b>Mechanizmus vytvrdzovania</b>	vzdušnou vlhkosťou
<b>Hustota</b>	1.4 kg/l
<b>Nestekavosť (CQP061-4 / ISO 7390)</b>	dobrá
<b>Aplikačná teplota</b>	okolie 5 – 40 °C
<b>Čas tvorby povrchovej kože (CQP019-1)</b>	25 minút <sup>A</sup>
<b>Rýchlosť vytvrdzovania (CQP049-1)</b>	(viď graf)
<b>Tvrdosť Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4)</b>	38
<b>Pevnosť v ťahu (CQP036-1 / ISO 527)</b>	2.1 MPa
<b>Predĺženie pri pretrhnutí (CQP036-1 / ISO 37)</b>	450 %
<b>Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (CQP045-1 / ISO 34)</b>	7 N/mm
<b>Prevádzková teplota</b>	-40 – 150 °C
<b>Trvanlivosť</b>	9 mesiacov <sup>B</sup> Dátum spotreby je uvedený na výrobku.

CQP = Corporate Quality Procedure

A) 23 °C / 50 % r. v.

B) skladovanie pod +25 °C

**POPIS**

SikaTack® Panel-50 je nestekavé 1-komponentné silikónové lepidlo pastovitej konzistencie na konštrukčné spoje na odvetrávaných fasádnych obkladoch a opláštení vnútornej steny medzi vertikálne inštalovanou spodnou konštrukciou a panelom, ktoré budú vystavené dynamickému a statickému zaťaženiu. Vytvrdzuje reakciou so vzdušnou vlhkosťou do trvacieho elastomeru. SikaTack® Panel-50 je súčasť SikaTack® Panel systému na hospodárne, skryté upevnenie odvetrávaných fasádnych obkladov.

**PREDNOSTI PRODUKTU**

- pružný montážny systém, tlmiaci vibrácie a pohyb
- poskytuje kreatívnosť pri navrhovaní fasádnych obkladov
- odoláva vysokému dynamickému a statickému zaťaženiu a zvýšeným teplotám fasády
- rovnomenné rozdelenie napäťa po celej ploche fasádneho obkladu (bez zaťažených bodov)
- 1-komponentný produkt pripravený na použitie
- výborná odolnosť proti UV žiareniu a povernostným vplyvom
- dobrá prílnavosť na mnohých podkladoch
- schválenie TSUS

**OBLASŤ POUŽITIA**

SikaTack® Panel-50 je vhodný na konštrukčné škáry v odvetrávaných fasádach a opláštených vnútorných stenách medzi vertikálne inštalovanou spodnou konštrukciou a fasádnym panelom, ktoré budú vystavené dynamickému a statickému zaťaženiu. Vhodnými podkladmi sú eloxovaný a povrstvený hliník, kompozit kovu, vysokotlakový laminát a keramické materiály.


Tento produkt je vhodný iba pre skúsených používateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.

## PRODUKTOVÝ LIST

SikaTack® Panel-50  
Verzia 03.01 (04 - 2023), sk\_SK  
012636210019001000

## MECHANIZMUS VYTVRDZOVANIA

SikaTack® Panel-50 vytvrdzuje reakciou so vzdušnou vlhkosťou. Pri nižšej teplote je obsah vody vo vzduchu nižší a reakcia vytvrdzovania prebieha pomalšie (viď graf 1).



Graf 1: Rýchlosť vytvrdzovania SikaTack® Panel-50


## SPÔSOB APLIKÁCIE

### Príprava povrchu

Podklady musia byť čisté, suché a bez oleja, mastnoty a prachu. Príprava podkladu závisí od špecifickej povahy podkladu a je dôležitá pre trvákosť spoja.

### Aplikácia

Štandardné rozmery na lepenie fasádnych panelov sú minimálne 12 x 3 mm. Dodávaná tryska (10 x 8 mm) zaistuje správny rozmer stlačenej húsenky (viď obrázok nižšie).



Obrázok 1: Stlačenie pásu lepidla do konečnej veľkosti

Optimálna teplota podkladu a tmelu pri aplikácii je medzi 15 °C a 25 °C. Neaplikujte pri teplotách nižších ako 5 °C alebo vyšších ako 40 °C. Aby sa zabránilo kondenzácii na povrchu, musí byť teplota spojovacích komponentov (napr. fasádnych panelov, pomocných rámov) najmenej o 3 °C vyššia ako rosný bod vzduchu.

Otvorený čas je výrazne kratší v horúcom a vlhkom prostredí. Panel musí byť vždy nainštalovaný do 75% otvoreného času, ktorý bol určený pri lokálnych klimatických podmienkach (viď Všeobecná príručka pre "SikaTack® Panel Systém"). Nikdy nespájajte lepené diely, keď sa na lepidle vytvorí povrchová koža. SikaTack® Panel-50 sa môže nanášať ručnou, pneumatickou alebo elektrickou piestovou pištoľou.

### Odstránenie

Nevytvrdnutý SikaTack® Panel-50 môže byť odstránený z nástrojov a zariadení prostriedkom Sika® Remover-208 alebo iným vhodným rozpúšťadlom. Po vytvrdnutí ho možno odstrániť už len mechanicky.

Ruky a pokožku treba okamžite umyť pomocou utierok Sika® Cleaner-350H alebo vhodným priemyselným prostriedkom na čistenie rúk a vodou.

Nepoužívajte na pokožku rozpúšťadlá.

### Applikačné limity

SikaTack® Panel-50 sa používa na lepenie panelov vždy spolu s páskou SikaTack® Panel Fixing Tape. SikaTack® Panel Fixing Tape zaistuje správnu hrúbku škáry a udržuje pôvodne lepené panely na svojom mieste. Vytvrdením lepídla SikaTack® Panel-50 sa získa pevnosť a prevezme dlhodobé zaťaženie. SikaTack® Panel Fixing Tape nie je konštrukčný komponent.

### ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uvedené informácie slúžia ako pomocka. Radu ohľadne špecifickej aplikácie dostanete na požiadanie na Technickom oddelení Sika Industry.

K dispozícii sú na požiadanie kópie nasledovných dokumentov:

- Karta bezpečnostných údajov
- Všeobecná príručka pre SikaTack® Panel systém

## INFORMÁCIE O BALENÍ

Kartuša	300 ml
Monoporcia	600 ml

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej vieri na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmto produktemi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vydvádzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích stráncov musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

## PRODUKTOVÝ LIST

SikaTack® Panel-50

Verzia 03.01 (04 - 2023), sk\_SK  
012636210019001000

