

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Sika® Primer-215

น้ำยารองพื้นมีส่วนประกอบของตัวทำละลาย สีใส สำหรับพลาสติกและไม้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั่วไป (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

ส่วนประกอบหลักทางเคมี	น้ำยารองพื้นโพลียูรีเทนมีส่วนประกอบของตัวทำละลาย
สี (CQP001-1)	สีเหลืองใส
ส่วนประกอบของแข็ง	34 %
อุณหภูมิระหว่างการทำงาน	5 - 40 °C
ขั้นตอนการทำงาน	แปรง, ผ้าสักหลาด หรือพองน้ำ
ปริมาณการใช้งาน	ขึ้นอยู่กับความมึนของพื้นผิว 50 g/m ²
เวลาแห้งตัว	≥ 15 °C < 15 °C สูงสุด 30 นาที ^A 60 นาที ^A 24 ชั่วโมง ^A
อายุการใช้งาน	12 เดือน ^B

CQP = กระบวนการควบคุมคุณภาพขององค์กร

^{A)} สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง อุณหภูมิและเวลาแห้งตัวอาจต่างจากที่กำหนด^{B)} ปิดฝาให้สนิท วางกระป๋องในแนวตั้งและเก็บในที่แห้งที่อุณหภูมิ ≤ 25 °C

คุณสมบัติ

Sika® Primer-215 คือน้ำยารองพื้นที่มีส่วนประกอบของตัวทำละลาย สีเหลืองใส ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศและก่อตัวเป็นชั้นบาง ๆ ชั้นบางๆ นี้จะทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นผิวและกาวยึดติด Sika® Primer-215 เป็นสูตรเฉพาะสำหรับการเตรียมพื้นผิวก่อนการใช้อกาวยึดติดหรือกาวยาแนว Sikaflex®

คุณประโยชน์ของสินค้า

- เพิ่มการยึดเกาะบนพื้นผิวต่างๆ
- ใช้งานง่าย

วัตถุประสงค์การใช้งาน

Sika® Primer-215 ใช้เพื่อปรับปรุงการยึดเกาะบนพลาสติกหลายชนิดและไม้เช่น GRP อีพ็อกซีเรซิน PVC ABS ไม้แปรรูปและคอนกรีต เนื่องจากน้ำยารองพื้นนี้เหมาะสมกับพลาสติกหลากหลายชนิด จึงจำเป็นต้องมีการทดสอบเบื้องต้นกับพื้นผิวจริงภายใต้สภาวะที่ใช้งานจริง ขอคำแนะนำจากผู้ผลิตและทำการทดสอบกับพื้นผิวจริงก่อนที่จะใช้ Sika® Primer-215 กับวัสดุที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการแตกร้าวจากความเค้น ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ออซีฟที่มีประสบการณ์เท่านั้น ต้องทำการทดสอบกับพื้นผิวและเงื่อนไขจริงเพื่อให้แน่ใจถึงการยึดเกาะและความเข้ากันได้ของวัสดุ

วิธีการติดตั้ง

พื้นผิวต้องสะอาดแห้งและปราศจากจารบี น้ำมัน ฝุ่น และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ
ปรับปรุงการยึดเกาะบนพื้นผิวได้โดยการเพิ่มและ/หรือรวมกับกระบวนการเตรียมพื้นผิวการเช่น การขัด การทำความสะอาด และการกระตุ้นพื้นผิว ก่อนการใช้น้ำยารองพื้น

การติดตั้ง

ทา Sika® Primer-215 บางๆแต่ครอบคลุมพื้นที่ที่จะติดกาวด้วยแปรง ผ้าสักหลาด หรือใช้โฟม
อุณหภูมิการใช้งานที่เหมาะสมและอุณหภูมิพื้นผิวอยู่ระหว่าง 15 °C ถึง 25 °C
ทา Sika® Primer-215 บนพื้นผิวได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและต้องทาด้วยความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำยารองพื้นติดเต็มพื้นที่ที่จะติดกาวทั้งหมด
ปริมาณและวิธีการใช้งานขึ้นอยู่กับลักษณะธรรมชาติของพื้นผิว ปิดฝาภาชนะให้แน่นทันทีหลังการใช้งานแต่ละครั้ง

หมายเหตุ

Sika® Primer-215 เป็นน้ำยารองพื้นที่ทำปฏิกิริยากับความชื้น เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สิ่งสำคัญคือต้องปิดฝาพลาสติกด้านในทันทีหลังจากการใช้งานเมื่อเตรียมพื้นผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปิดฝาพลาสติกด้านนอกให้แน่น
ถ้าใช้งานบ่อยให้ทั้งผลิตภัณฑ์ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากเปิดใช้งานหรือในกรณีที่ใช้งานไม่บ่อยให้ทิ้งหลังจากสองเดือน กระบอ้งขนาด 30 ml เหมาะสำหรับการใช้งานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
หากน้ำยารองพื้นเป็นเจล เกิดการแยกตัวหรือมีความหนืดเพิ่มขึ้นให้ทั้งน้ำยารองพื้นที่
ห้ามเจือจางหรือผสมผลิตภัณฑ์กับสารอื่นๆ
หากใช้บนพื้นผิวโปร่งใสหรือโปร่งแสงเช่นพลาสติก ฯลฯ จำเป็นต้องมีการป้องกันรังสียูวีที่เพียงพอ

เอกสารแนะนำการใช้งานอื่นๆ

ข้อมูลในที่นี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางทั่วไปเท่านั้น คำแนะนำสำหรับการใช้งานเฉพาะ สามารถขอได้จากแผนกเทคนิคของ Sika Industry
สามารถขอสำเนาสิ่งพิมพ์ต่อไปนี้ได้:

- เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

บรรจุภัณฑ์

กระบอ้ง	250 ml
---------	--------

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทางเทคนิคที่ได้แสดงในเอกสารนี้ได้มาจากการทดสอบในห้องทดลองการวัดค่าจากการใช้งานจริง อาจแตกต่างจากค่าที่ระบุ โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย

คำแนะนำ และข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง การขนย้าย การจัดเก็บและการกำจัดวัสดุเคมีภัณฑ์ ผู้ใช้ควรศึกษาข้อมูลจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (MSDS) ในด้านกายภาพ นิเวศน์วิทยา ความเป็นพิษ และข้อมูลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลด้านกฎหมาย

ข้อมูลที่ระบุในที่นี้และข้อเสนอนะใดๆ เป็นข้อมูลที่ให้โดยอ้างอิงจากความรู้ และประสบการณ์ปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Sika โดยจะต้องมีการจัดเก็บ ขนย้ายอย่างเหมาะสม และใช้งานภายใต้สภาวะปกติตามคำแนะนำของ Sika ซึ่งในการใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างของวัสดุ พื้นผิว และสภาพแวดล้อมจริงที่หน้างานทาง Sika จึงไม่สามารถรับรองประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมในการใช้งานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ บางประการได้ และจะไม่มีการรับผิดชอบในทางกฎหมายใดๆ ต่อข้อมูลที่ได้ให้ไว้ หรือจากคำแนะนำที่ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือจากการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้จะต้องทำการทดสอบความเหมาะสมในการนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง Sika ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้การใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Sika จะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขาย และการจัดส่งของ Sika ฉบับล่าสุด ผู้ใช้งานจะต้องอ้างอิงข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด ซึ่ง Sika จะส่งเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใช้งานร้องขอ

