

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Sika® Primer-290 DC

Sơn lót không màu gốc dung môi dùng cho dán và trám khe ván sàn gỗ

THÔNG TIN ĐẶC TRƯNG CỦA SẢN PHẨM (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Gốc hoá học	Dung dịch Polyurethane gốc dung môi
Màu sắc (CQP001-1)	Không màu, vàng nhạt
Hàm lượng chất rắn	34 %
Nhiệt độ thi công	5 – 40 °C
Biện pháp thi công	Chổi quét hoặc phun
Khả năng phủ	tùy thuộc vào độ xốp của bề mặt 50 ml/m ²
Thời gian tắt sáng	≥ 15 °C 60 phút < 15 °C 120 phút tối đa 24 giờ
Hạn dùng	12 tháng ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} được lưu trữ trong thùng chứa kín, đặt thẳng đứng ở nơi khô ráo tại ≤ 25 °C

MÔ TẢ

Sika® Primer-290 DC là sơn lót gốc dung môi, không màu đến hơi vàng, phản ứng với độ ẩm và tạo thành một lớp màng mỏng. Lớp màng này hoạt động như liên kết trung gian giữa bề mặt vật liệu và keo/chất trám khe. Sika® Primer-290 DC được thiết kế đặc biệt để xử lý các dải ván sàn gỗ trước khi trám khe bằng Sikaflex®-290 DC hoặc dán bằng Sikaflex®-298

KHU VỰC THI CÔNG

Sika® Primer-290 DC được sử dụng để cải thiện độ bám dính trên gỗ tếch, gỗ mahogany, gỗ thông và GRP nền polyester. Cần có tư vấn từ nhà sản xuất và tiến hành thử nghiệm trên vật liệu thực tế trước khi sử dụng Sika® Primer-290 DC trên các vật liệu dễ bị nứt ứng suất. Sản phẩm này chỉ phù hợp cho những người dùng chuyên nghiệp có kinh nghiệm. Cần tiến hành thử nghiệm với các bề mặt và điều kiện thực tế để đảm bảo độ bám dính và tính tương thích vật liệu

BIỆN PHÁP THI CÔNG

Bề mặt phải sạch, khô và không có dầu mỡ, bụi và các chất gây nhiễm bẩn. Độ bám dính trên bề mặt có thể được cải thiện bằng cách bổ sung và/hoặc kết hợp các quy trình xử lý sơ bộ như chà nhám nhẹ và làm sạch.

Thi công

Thi công một lớp mỏng nhưng phủ đều Sika® Primer-290 DC bằng chổi sạch và khô. Đảm bảo gỗ tếch được phủ hoàn toàn bởi lớp sơn lót nhưng tránh dùng quá nhiều vật liệu. Bề mặt đã được sơn lót phải để khô tối thiểu 60 phút trước khi trám khe hoặc dán bằng các sản phẩm Sikaflex®. Nếu thi công bằng phương pháp phun, hãy liên hệ Bộ phận Kỹ thuật của Sika Industry. Nhiệt độ thi công và nhiệt độ bề mặt lý tưởng nằm trong khoảng 15 °C đến 25 °C.

Sika® Primer-290 DC phải được thi công một lần duy nhất. Cần đảm bảo rằng lớp thi công này đạt độ phủ đủ dày. Lượng tiêu hao và phương pháp thi công phụ thuộc vào tính chất cụ thể của từng bề mặt. Đóng kín chai ngay lập tức sau mỗi lần sử dụng.

Để được tư vấn về lựa chọn và thiết lập thiết bị phun phù hợp, hãy liên hệ Bộ phận Kỹ thuật Hệ thống của Sika Industry

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Sika® Primer-290 DC

Hiệu đính lần 02.01 (02 - 2026), vi_VN

014761012900001000

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Sika® Primer-290 DC là sản phẩm phản ứng với độ ẩm. Để duy trì chất lượng sản phẩm, cần đóng kín chai chứa bằng lớp lót nhựa bên trong ngay sau khi sử dụng. Khi hoàn tất quá trình xử lý bề mặt, phải vận chặt nắp lại. Loại bỏ sản phẩm khoảng một tháng sau khi mở nếu sử dụng thường xuyên hoặc sau hai tháng nếu sử dụng không thường xuyên. Loại hộp 30 ml chỉ dùng cho một lần thi công. Nếu phát hiện hiện tượng đông đặc, tách lớp hoặc tăng độ nhớt đáng kể, phải loại bỏ sơn lót ngay. Không bao giờ pha loãng hoặc trộn sản phẩm này với bất kỳ chất nào khác. Nếu sử dụng trên các vật liệu trong suốt hoặc bán trong suốt như nhựa, v.v., phải đảm bảo có lớp bảo vệ UV thích hợp.

THÔNG TIN THÊM

Thông tin trong tài liệu này chỉ được cung cấp như hướng dẫn chung. Tư vấn cho các ứng dụng cụ thể có thể được cung cấp theo yêu cầu từ Bộ phận Kỹ thuật của Sika Industry. Các tài liệu sau có thể được cung cấp theo yêu cầu:

- Phiếu An Toàn Hóa Chất
- Hướng dẫn thi công sàn gỗ tect Sika

THÔNG TIN ĐÓNG GÓI

Chai	30 ml
	250 ml
	1000 ml

THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.

THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Để biết thông tin và được tư vấn về an toàn sử dụng, lưu trữ và thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hóa chất, người sử dụng nên tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản Phẩm mới nhất về lý tính, sinh thái, tính độc hại và tài liệu an toàn liên quan khác.

MIỄN TRỪ

Thông tin, và đặc biệt là các khuyến nghị liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được đưa ra một cách thiện chí dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về các sản phẩm khi được lưu trữ đúng cách, được xử lý và áp dụng trong điều kiện bình thường theo khuyến nghị của Sika. Trong thực tế, sự khác biệt về vật liệu, bề mặt nền và điều kiện địa điểm thực tế dẫn đến việc không có bảo đảm nào về khả năng bán được hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể cũng như bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, có thể được suy ra từ thông tin này, hoặc từ bất kỳ khuyến nghị bằng văn bản nào hoặc từ bất kỳ lời khuyên nào khác được đưa ra. Người sử dụng sản phẩm phải kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm đối với ứng dụng và mục đích dự định hay không. Sika có quyền thay đổi các đặc tính của sản phẩm của mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được tôn trọng. Tất cả các đơn đặt hàng được chấp nhận theo các điều khoản bán hàng và giao hàng hiện tại của chúng tôi. Người dùng cần tham khảo phiên bản mới nhất của Tài liệu Sản phẩm địa phương dành cho sản phẩm liên quan. Các Tài liệu Sản phẩm này có sẵn trên trang web của chúng tôi. Thông tin trong bất kỳ phiên bản nào người dùng đã tải xuống chỉ có giá trị tại thời điểm tải.

