

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

SikaPower®-492 G

Keo dán mép hông (hem flange) kháng va đập tương đối cho xường thân xe

THÔNG TIN ĐẶC TRƯNG CỦA SẢN PHẨM (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Gốc hoá học	Epoxy lai
Màu sắc (CQP001-1)	Đen
Hàm lượng chất rắn (CQP576-1)	99 %
Tỷ trọng (chưa khô)	1.3 kg/l
Nhiệt độ thi công	50 — 60 °C
Độ nhớt	khi chảy A4 tại 45 °C 230 Pa.s
Levelling behavior G' (DIN 54458)	A2 tại 45 °C 40 000 Pa
Điều kiện đóng rắn	tiêu chuẩn 180 °C 30 phút ^A thấp nhất 160 °C 15 phút ^A
Tensile lap-shear strength (CQP046-9 / ISO 4587)	tại 10 mm/phút 28 MPa ^{B/C}
Dynamic resistance to cleavage (CQP505-1, CQP580-6)	tại 2 m/s 27 N/mm ^{B/D}
Lực bóc tách T-peel (CQP580-2,-6 / ISO 11339)	tại 100 mm/phút 13 N/mm ^{B/D}
Cường độ kéo (CQP580-5, -6 / ISO 527-2)	tại 2 mm/phút 30 MPa
Độ giãn dài tới đứt (CQP580-5, -6 / ISO 527-2)	tại 2 mm/phút 8 %
Mô đun đàn hồi E	tại 2 mm/phút 1 600 MPa
Glass transition temperature (CQP039-1 / ISO 6721)	đỉnh 110 °C ^F
Hạn dùng	9 tháng ^E

CQP = Corporate Quality Procedure

A) nhiệt độ bề mặt vật liệu

B) thép, HDG, H420, 1.2 mm

C) độ dày lớp keo 0.2 mm

D) độ dày lớp keo 0.3 mm

E) lưu trữ với nhiệt độ dưới 25 °C

F) rung động kéo, tần suất 1 Hz, deformation stat./dyn. 0.3/0.05 %, tốc độ gia nhiệt 1 K/min

MÔ TẢ

SikaPower®-492 G là loại keo kết cấu một thành phần, gốc epoxy, đóng rắn bằng gia nhiệt, và có khả năng chịu tác động.

Keo này được thiết kế để sử dụng trong ứng dụng lắp ráp kim loại tấm trong xường thân xe và đóng rắn bằng nhiệt, ví dụ như trong lò sấy sơn.

CÁC ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM

- Khả năng chịu va đập tương đối
- Bám dính tốt với các bề mặt có dầu
- Khả năng chống rửa trôi cao
- Có thể hàn điểm
- Cường độ cao
- Phù hợp để kết nối các kim loại khác nhau
- Kết nối không bị biến dạng
- Không chứa dung môi, PVC và isocyanate
- Chứa hạt thủy tinh mịn để kiểm soát độ dày lớp keo

KHU VỰC THI CÔNG

SikaPower®-492 G thích hợp cho việc liên kết cấu trúc các loại kim loại khác nhau và các vật liệu nhựa đặc biệt. Sản phẩm được thiết kế để sử dụng kết hợp với phương pháp hàn chấm, bắt vít, kẹp hoặc các kỹ thuật cố định cơ học khác, và trong một số trường hợp có thể thay thế một phần các phương pháp này. Việc liên kết với các bề mặt dầu (dầu chống ăn mòn tiêu chuẩn và dầu kéo sâu, khoảng 2 g/m²) là khả thi nhờ vào khả năng hấp thụ dầu trong quá trình đóng rắn bằng nhiệt.

Hạt thủy tinh có trong keo giúp kiểm soát độ dày lớp keo đều và ngăn ngừa việc keo bị đẩy ra ngoài quá mức khi liên kết.

Sản phẩm này chỉ dành cho người sử dụng chuyên nghiệp có kinh nghiệm. Cần tiến hành thử nghiệm với các bề mặt và điều kiện thực tế để đảm bảo độ bám dính và sự tương thích của vật liệu.

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

SikaPower®-492 G

Hiệu đính lần 08.01 (08 - 2025), vi_VN

013006404920001050

CƠ CHẾ ĐÓNG RẮN

SikaPower®-492 G được đóng rắn bằng nhiệt. Tốc độ đóng rắn phụ thuộc vào nhiệt độ và thời gian tiếp xúc. Các nguồn nhiệt phổ biến nhất là lò đối lưu. Nhiệt độ tối đa không được vượt quá 210 °C trong thời gian quá 10 phút.

BIỆN PHÁP THI CÔNG

SikaPower®-492 G thường được thi công dạng đường keo với đường kính từ 1 đến 3 mm. Tất cả các bộ phận của hệ thống thi công tiếp xúc với sản phẩm cần được làm nóng. Thường sử dụng phương pháp tăng nhiệt độ theo từng giai đoạn, từ 35 °C ở đĩa theo dõi đến 55 °C ở vòi. Trong suốt thời gian nghỉ dài (ví dụ, qua đêm hoặc cuối tuần), cần tính đến nhiệt độ chờ thích hợp và thời gian tắt máy. Thời gian giữa việc thi công và đóng rắn phải càng ngắn càng tốt, vì việc hấp thụ độ ẩm có thể gây ra sự hình thành các bọt khí trong quá trình đóng rắn bằng nhiệt. Tuy nhiên, sự hấp thụ độ ẩm có thể được ngăn ngừa bằng tiền đóng rắn các bộ phận hoặc thân xe trong 15 phút ở 160 °C (nhiệt độ bề mặt vật liệu). SikaPower®-492 G có thể được gia công bằng súng piston dạng thủ công, khí nén hoặc động cơ điện cũng như các thiết bị bắn keo. Để được tư vấn lựa chọn và lắp đặt hệ thống bơm phù hợp cùng các thông số quy trình liên quan, vui lòng liên hệ với Bộ phận Kỹ thuật của Sika Industry.

THÔNG TIN THÊM

Thông tin trong tài liệu này chỉ được cung cấp nhằm mục đích hướng dẫn chung. Để được tư vấn về các ứng dụng cụ thể, vui lòng liên hệ Bộ phận Kỹ thuật của Sika Industry. Các bản sao của các tài liệu sau có sẵn theo yêu cầu:

- Phiếu an toàn hóa chất

THÔNG TIN ĐÓNG GÓI

Tuýp	300 ml
Thùng ^A	27 Kg
Thùng ^B	60 Kg
Phuy	258 kg

A) đường kính 280 mm B) đường kính 355 mm

THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này điều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.

THÔNG TIN VỀ SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN

Để biết thông tin và được tư vấn về an toàn sử dụng, lưu trữ và thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hóa chất, người sử dụng nên tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản Phẩm mới nhất về lý tính, sinh thái, tính độc hại và tài liệu an toàn liên quan khác.

MIỄN TRỪ

Thông tin, và đặc biệt là các khuyến nghị liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được đưa ra một cách thiện chí dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về các sản phẩm khi được lưu trữ đúng cách, được xử lý và áp dụng trong điều kiện bình thường theo khuyến nghị của Sika. Trong thực tế, sự khác biệt về vật liệu, bề mặt nền và điều kiện địa điểm thực tế dẫn đến việc không có bảo đảm nào về khả năng bán được hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể cũng như bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, có thể được suy ra từ thông tin này, hoặc từ bất kỳ khuyến nghị bằng văn bản nào hoặc từ bất kỳ lời khuyên nào khác được đưa ra. Người sử dụng sản phẩm phải kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm đối với ứng dụng và mục đích dự định hay không. Sika có quyền thay đổi các đặc tính của sản phẩm của mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được tôn trọng. Tất cả các đơn đặt hàng được chấp nhận theo các điều khoản bán hàng và giao hàng hiện tại của chúng tôi. Người dùng cần tham khảo phiên bản mới nhất của Tài liệu Sản phẩm địa phương dành cho sản phẩm liên quan. Các Tài liệu Sản phẩm này có sẵn trên trang web của chúng tôi. Thông tin trong bất kỳ phiên bản nào người dùng đã tải xuống chỉ có giá trị tại thời điểm tải.

BẢN CHỈ TIẾT SẢN PHẨM

SikaPower®-492 G
Hiệu đính lần 08.01 (08 - 2025),
vi_VN
013006404920001050

Sika Limited (Vietnam)
Nhon Trach 1 Industrial Zone,
Nhon Trach Dist., Dong Nai Province,
Vietnam
Tel: (84-251) 3560 700
Fax: (84-251) 3560 699
sikavietnam@vn.sika.com
vnm.sika.com

