BUILDING TRUST

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® Aktivator-100

Promotor prionjivosti na bazi rastvarača za razne podloge

KARAKTERISTIČNI PODACI PROIZVODA (OSTALE VRIJEDNOSTI U SIGURNOSNO-TEHNIČKOM LISTU)

Hemijska osnova		Promotor prionjivosti - na bazi rastvarača
Boja (CQP001-1)		Bez boje, blago žućkasto
Temperatura ugradnje		5 – 40 °C
Metoda ugradnje		Papirnatim ubrusima, metoda "Wipe-on, wipe-off" (nanijeti i obrisati)
Pokrivanje		20 ml/m²
Brzina isparavanja	≥ 15 °C	10 minuta [A]
	< 15 °C	30 minuta [A]
	maximum	2 sata [A]
Rok trajanja		12 mjeseci [B]

CQP = Corporate Quality Procedure

[A] kod specifičnih primjena, temperatura i vrijeme hlapljenja mogu biti drugačiji

[B] skladišteno u neotvorenom originalnom pakovanju, na suhom, pri temperaturama ≤ 25 °C

OPIS

Sika® Aktivator-100 je promotor prionjivosti na bazi rastvarača, bez boje, reaguje s vlagom iz zraka, te stvara aktivni premaz na podlozi. Taj premaz djeluje kao poveznica između podloge i predpremaza (prajmera) i/ili zaptivke/ljepila.

Sika® Aktivator-100 posebno je namijenjen za korištenje kao tretman podloga prije primjene Sika jednokomponentnih poliuretanskih proizvoda.

PREDNOSTI PROIZVODA

- Jednostavna upotreba
- Poboljšano prijanjanje na širok spektar neporoznih podloga
- Kratko vrijeme isparavanja (flash-off)
- Proziran

PODRUČJA PRIMJENE

Sika® Aktivator-100 koristi se za poboljšanje prionjivosti na podlogama kao što su staklo, keramička bordura na staklu, ostaci starih poliuretanskih ljepila i boja. Ovaj proizvod je također prikladan za poboljšanje prionjiovosti Sikasil® zaptivnih masa i ljepila na neporoznim podlogama.

Prije korištenja Sika® Aktivator-100 na materijalima sklonim raspucavanju potražiti savjet Sika Tehničke službe i izvršiti probe na originalnim podlogama.

Samo za profesionalnu upotrebu. Da bi se u potpunosti osigurala prionjivost i kompatibilnost materijala, obavezno izvršiti probe na stvarnim podlogama u stvarnim uslovima rada.

NAČIN PRIMJENE

Podloge moraju biti čiste, suhe, bez masnoća, ulja, prašine ili bilo kakvih drugih kontaminata.
Prionjivost na podloge može biti poboljšana dodavanjem ili kombinacijom predpripreme npr. brušenjem i čišćenjem prije procesa aktivacije.

Primjena

Na površine koje će se lijepiti ili zaptivati papirnatim navlaženim ubrusom (ne mokrim) nanijeti Sika® Aktivator-100. Odmah nakon toga obrisati čistim suhim papirnatim ubrusom. Nikada ne potapati ubruse u aktivatior. Podloge brisati samo čistom stranom ubrusa. Ne vlažiti isti ubrus dva puta, te ih često mijenjati.
Sika® Aktivator-100 nanosi se u vrlo tankom sloju, previše aktivatora može negativno uticati na spoj.
Ukoliko pripremljena površina nije zalijepljenja (zaptivena) unutar max. vremena isparavanja, proces aktivacije mora se ponoviti (dozvoljeno samo jedno ponavljanje).
Idealne temperature podloge i okoline su između +15 °C i +25 °C.
Potrošnja i način aplikacije zavise od specifične prirode podloge.
Čvrsto zatvoriti spremnik odmah nakon svakog korištenja.

VAŽNE NAPOMENE

Sika® Aktivator-100 sadrži otapala koja mogu izazvati diskoloraciju površine kod nekih svježe nanesenih boja. Stoga je neophodno prethodno napraviti probe.
Nikada ne koristiti na poroznim podlogama, jer u tom slučaju neće osušiti do kraja, te može uticati na kvalitet stvrdnjavanja ljepila/zaptivke.
Ako je potrebno, zaštititi susjedne podloge zaštitnim trakama.
Sika® Aktivator-100 reaguje u dodiru s vlagom iz zraka. Stoga je vrlo važna funkcija unutrašnjeg plastičnog čepa, koji se mora vratiti odmah nakon svakog otvaranja. Na kraju kompletnog procesa aktivacije obavezno vratiti i vanjski zaštitni čep. Produžena izloženost atmosferskoj vlazi može izazvati da Sika® Aktivator-100 postane neaktivan. Ako Sika® Aktivator-100 postane mutan (umjesto proziran) odmah ga prestati koristiti i bacite.
Nakon otvaranja proizvod se može koristiti cca, 1 mjesec (ako se često koristi), ili 2 mjeseca kod rjeđeg korištenja. 30 ml pakovanja su samo za jednokratnu upotrebu.
Ako se koristi na prozirnim podlogama kao što su staklo, plastike i sl. obavezna je odgovarajuća UV zaštita.
Nikada ne razrjeđivati ili miješati Sika® Aktivator-100 s bilo čime drugim.
Ne može se koristiti za zaglađivanje ili kao sredstvo za čišćenje.

DODATNE INFORMACIJE

Navedeni podaci i informacije date su samo kao smjernice. Za posebne specifične aplikacije zatražiti savjet Sika Tehničke službe odjela Industrija.
Za posebne namjene mogu biti izdata posebna radna uputstva.
Na zahtjev, dostupno je:

- Sigurnosno Tehnički List Proizvoda

INFORMACIJE O PAKOVANJU

Metalna boca	30 ml 250 ml 1000 ml

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati usljed okolnosti izvan naše kontrole.

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE

Za informacije i savjete o sigurnosnim propisima, rukovanju i skladištenju hemijskih proizvoda, korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci i sigurnosne procedure. Ne bacajte neiskorišteni proizvod i praznu ambalažu u okolinu. Za dodatne informacije pogledajte najnoviji Sigurnosni list.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika BH d.o.o.
Briješće polje 24
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.: 033 788 390
infoba@ba.sika.com; web: bih.sika.com