BUILDING TRUST

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® Primer-215

Prajmer bez pigmenta na bazi otapala za plastiku i drvo

KARAKTERISTIČNI PODACI PROIZVODA (OSTALE VRIJEDNOSTI U SIGURNOSNO-TEHNIČKOM LISTU)

Hemijska osnova		Solvent-based Polyurethane solution
Boja (CQP001-1)		Bezbojan do blago žut
Udio čvrste tvari		34 %
Temperatura ugradnje		5 – 40 °C
Metoda ugradnje		Četka, filcani ili pjenasti aplikator
Pokrivanje	zavisno od poroznosti podloge	50 g/m^2
Brzina isparavanja	≥ 15 °C	30 minuta [A]
	< 15 °C	60 minuta [A]
	max	24 sati [A]
Rok trajanja		12 mjeseci [B]

CQP = Corporate Quality Procedure

[A] za specifične primjene temperatura i vrijeme isparavanja mogu se razlikovati.

[B] skladištiti u zatvorenoj ambalaži, uspravno, na suhom mjestu pri temperaturi do 25 °C.

OPIS

Sika® Primer-215 je bezbojni do blago žuti prajmer na bazi otapala koji reaguje s vlagom i stvara tanki sloj. Taj sloj djeluje kao veza između podloge i ljepila.

Sika® Primer-215 je posebno formulisan za pripremu površina lijepljenja prije primjene Sikaflex® ljepila i zaptivnih masa.

PREDNOSTI PROIZVODA

- Poboljšava prionjivost na različitim podlogama
- Jednostavan za upotrebu

PODRUČJA PRIMJENE

Sika® Primer-215 koristi se za poboljšanje prionjivosti na mnogim vrstama plastike i drveta, kao što su GRP, epoksidne smole, PVC, ABS, drvo i beton.

Zbog širokog spektra plastičnih materijala, obavezno je provesti probna ispitivanja na stvarnim podlogama u proizvodnim uslovima.

Prije upotrebe proizvoda Sika® Primer-215 na materijalima sklonim nastanku pukotina usljed naprezanja, potrebno je zatražiti preporuke proizvođača te provesti ispitivanja na originalnim podlogama.

Ovaj proizvod namijenjen je isključivo za profesionalnu upotrebu od strane iskusnih korisnika. Potrebno je uraditi testiranje na stvarnim podlogama i u stvarnim uslovima primjene kako bi se potvrdila odgovarajuća prionjivost i kompatibilnost materijala.

NAČIN PRIMJENE

Površine moraju biti čiste, suhe i bez masnoća, ulja, prašine i drugih nečistoća.
Prionjivost na podlogama može se poboljšati primjenom ili kombinacijom postupaka predtretmana, kao što su matiranje (brušenje), čišćenje i aktivacija površine prije nanošenja prajmera.

Primjena

Nanesite tanak sloj Sika® Primer-215 koji u potpunosti prekriva podlogu četkicom, filcanim ili pjenastim aplikatorom.
Idealna temperatura za nanošenje i temperatura podloge je između 15 °C i 25 °C.
Sika® Primer-215 se nanosi samo u jednom sloju. Potrebno je osigurati da jedno nanošenje omogući dovoljno gust i ujednačen pokrivni sloj.
Potrošnja i način nanošenja zavise od specifične prirode podloge.
Nakon svake upotrebe ambalažu odmah dobro zatvoriti.

VAŽNE NAPOMENE

Sika® Primer-215 je sistem koji reaguje s vlagom. Kako bi se očuvao kvalitet proizvoda, važno je odmah nakon upotrebe dobro zatvoriti ambalažu unutrašnjim plastičnim zatvaračem. Nakon završetka postupka predobrade površine, čep je potrebno čvrsto zavrnuti.
Proizvod upotrebljavati približno mjesec dana nakon otvaranja ako se često koristi, odnosno nakon dva mjeseca u slučaju povremene upotrebe.
Male metalne boce od 30 ml namijenjene su isključivo za jednokratnu upotrebu.
Ako se primijeti želiranje, razdvajanje sastojaka ili značajno povećanje viskoznosti, prajmer treba odmah prestati koristiti.
Ovaj proizvod se ne smije razrjeđivati niti miješati s drugim supstancama.
Ako se koristi na transparentnim ili prozirnim podlogama, poput plastike, potrebno je osigurati odgovarajuću UV zaštitu.

DODATNE INFORMACIJE

Informacije navedene u ovom dokumentu služe isključivo kao opšte smjernice.Savjeti za specifične primjene dostupni su na zahtjev od strane tehničkog odjela društva Sika Industrija.
Kopije sljedeće publikacije dostupne na zahtjev:

- Sigurnosno-tehnički listovi (SDS)

INFORMACIJE O PAKOVANJU

Metalna boca	30 ml 250 ml 1000 ml

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati usljed okolnosti izvan naše kontrole.

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE

Za informacije i savjete o sigurnosnim propisima, rukovanju i skladištenju hemijskih proizvoda, korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci i sigurnosne procedure. Ne bacajte neiskorišteni proizvod i praznu ambalažu u okolinu. Za dodatne informacije pogledajte najnoviji Sigurnosni list.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika BH d.o.o.
Briješće polje 24
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.: 033 788 390
infoba@ba.sika.com; web: bih.sika.com