

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SikaTack® Panel Primer

Pigmentirani prajmer na bazi otapala za SikaTack® Panel sistem

TIPIČNI PODACI PROIZVODA (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Hemijska osnova	otopina epoksidne smole	
Boja (CQP001-1)	crna	
Udio čvrste tvari	32 %	
Temperatura ugradnje	Od +5 do +40 °C	
Metoda ugradnje	Kist, spužvasti aplikator	
Pokrivanje	zavisno od poroznosti podloge 50 ml/m ²	
Brzina isparavanja	Vrijeme sušenja prajmera	≥ 15 °C 10 minuta
		< 15 °C 30 minuta
		max 8 sati
Rok trajanja	9 mjeseci ^A	

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} skladišteno na suhom, u uspravnom položaju u originalno zatvorenom spremniku pri temp. ≤ 25 °C

OPIS

SikaTack® Panel Primer je crni prajmer na bazi otapala, koji u reakciji s vlagom na površini stvara tanki sloj, koji služi kao veza između podloge i ljepila.

SikaTack® Panel Primer posebno je namijenjen za pripremu površina prije lijepljenja s SikaTack® Panel ljepilima.

SikaTack® Panel Primer je dio sistema, ekonomičnog skrivenog fiksiranja ventiliranih fasadnih obloga.

PODRUČJA PRIMJENE

SikaTack® Panel Primer se koristi za poboljšanje prionjivosti na poroznim i metalnim podlogama kao što su aluminij, drvo, keramika, prirodni kamen, fibro cementne ploče i sl.

Samo za profesionalnu upotrebu. Prije korištenja napraviti probe u stvarnim uslovima, kako bi se provjerila prionjivost i kompatibilnost.

NAČIN PRIMJENE

Podloge moraju biti čiste, suhe, bez masnoća, ulja, prašine i ostalih vrsta kontaminacije. Prionjivost podloga se znatno može poboljšati dodavanjem i/ili kombinovanjem procesa predtretmana prethodnim brušenjem (hrapavljenjem), čišćenjem i nanošenjem aktivatora prije nanošenja prajmera.

Primjena

Dobro protresti SikaTack® Panel Primer dok se kuglica za miješanje ne oslobodi. Nastaviti još minutu, te nanijeti tanak sloj kistom, pamučnim ili spužvastim aplikatorom.

Idealna temperatura podloge i okoline pri ugradnji je između +15 °C i +25 °C.

SikaTack® Panel Primer nanosi se samo u jednom sloju, pri čemu treba obratiti pažnju da je u potpunosti prekrrio podlogu. Potrošnja i način primjene zavise od podloge. Čvrsto zatvoriti pakovanje odmah nakon svakog korištenja.

VAŽNE NAPOMENE

SikaTack® Panel Primer reagira u dodiru s vlagom. Kako bi se održala kvaliteta proizvoda, vrlo je važno zatvoriti (unutrašnjim plastičnim čepom) pakovanje odmah nakon korištenja, a nakon završetka rada i navojnim čepom.

Nakon otvaranja, iskoristiti proizvod unutar mjesec dana (ako se često koristi), ili nakon dva mjeseca (kod rjeđeg korištenja).

Ako kod SikaTack® Panel Primer dođe do želiranja, taloženja ili značajnog povećanja viskoznosti, odmah prestati s korištenjem.

SikaTack® Panel Primer nikada se ne smije razrjeđivati ili miješati sa bilo kakvim drugim sastojcima.

DODATNE INFORMACIJE

Sve navedene informacije služe kao općenite smjernice. Za specifične aplikacije zatražiti savjet od Sika Tehničkog Odjela (Industrija).

Dodatna dokumentacija dostupna na zahtjev:

- Sigurnosno Tehnički List

INFORMACIJE O PAKOVANJU

Metalna boca	1000 ml
--------------	---------

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati usljed okolnosti izvan naše kontrole.

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SikaTack® Panel Primer
<p> p> 03.01 (09 - 2023),
bs_BA
014761020019001000

Sika BH d.o.o.

Džemala Bijedića 299
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.: 033 788 390; Fax.: 033 788 391
infoba@ba.sika.com; web: bih.sika.com

