BUILDING TRUST

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sika® Primer-215

Primaire non pigmenté, contenant des solvants, pour les plastiques et le bois

PROPRIÉTÉS TYPIQUES DU PRODUIT (INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES VOIR FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ)

Base Chimique		Primaire solvanté à base de polyuréthane
Couleur (CQP001-1)		Incolore, légèrement jaunâtre
Teneur en corps solides		34 %
Température d'application		5 °C à 40 °C
Méthode d'application		Pinceau, feutre ou applicateur mousse
Consommation	dépend de la porosité de la surface	50 g/m^2
Temps d'évaporation	≥ 15 °C	30 minutes [A]
	< 15 °C	60 minutes [A]
	au maximum	24 heures [A]
Durée de stockage		12 mois [B]

CQP = Corporate Quality Procedure
[A] Pour des applications particulières, la température et le temps de séchage peuvent varier
[B] Stocker dans un récipient fermé en position verticale dans un endroit sec à ≤ 25 °C

DESCRIPTION

Sika® Primer-215 est un primaire incolore à légèrement jaunâtre à base de solvants qui réagit avec l'humidité et forme une fine couche (filmogène). Cette couche sert de lien entre le support et la colle.
Sika® Primer-215 a été développé spécialement pour le traitement préliminaire des surfaces à assembler en combinaison avec les colles et mastics Sikaflex®.

Avantages du produit

- Meilleure adhérence sur différents supports
- Utilisation simple

DOMAINE D'APPLICATION

Sika® Primer-215 est utilisé pour améliorer l'adhérence sur de nombreux plastiques, comme le GRP, les résines époxy, le PVC, l'ABS, le bois et le béton. En raison de la variété des formulations des plastiques, des essais préliminaires doivent être effectués avec les matériaux d'origine dans les conditions de production respectives.
Consulter les recommandations du fabricant avant d'utiliser Sika® Primer-215 sur des matériaux susceptibles de se fissurer sous contrainte. Des essais préliminaires doivent être effectués avec les matériaux d'origine pour éviter les fissures sous contrainte.
Ce produit est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels expérimentés.
Afin de pouvoir garantir l'adhérence et la compatibilité du matériau, il est impératif d'effectuer des tests avec les matériaux originaux sous les conditions du moment.

MÉTHODE D'APPLICATION

Les surfaces à assembler doivent être propres, sèches et exemptes de graisse, d'huile, de poussière et de salissures.
L'adhérence peut être améliorée par d'autres étapes de prétraitement telles que le meulage ou le nettoyage avant l'application de l'activateur.

Application

Appliquer Sika® Primer-215 en couche mince mais couvrante au moyen d'un pinceau, d'un feutre ou d'un applicateur mousse.
La température idéale pour l'application et le support se situe entre 15 °C et 25 °C.
Appliquer le primaire une seule fois. Il faut veiller à ce que l'application unique soit suffisamment couvrante.
La consommation et le type d'application dépendent de la nature des supports.
Refermer soigneusement le flacon immédiatement et hermétiquement après usage.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Sika® Primer-215 réagit avec l'humidité. Afin de ne pas altérer la qualité du produit, il est important de refermer immédiatement la boîte après chaque utilisation au moyen de la fermeture plastique interne. Dès que l'étape de travail concernant la préparation de la surface est terminée, revisser immédiatement le bouchon en plastique sur la boîte.
Après la première ouverture, l'activateur doit être éliminé après un délai d'environ un mois s'il est utilisé fréquemment et de deux mois lorsqu'il n'est pas utilisé souvent. La boîte de 30 ml est à usage unique.

Ne plus utiliser un primaire qui s'est gélifié ou séparé ou qui présente une viscosité accrue.
Ne pas diluer ou mélanger Sika® Primer-215 avec d'autres substances.
En cas d'utilisation sur des supports transparents ou translucides tels que le verre, le plastique, etc., une protection UV adéquate de la surface adhésive est absolument essentielle.

AUTRES INFORMATIONS

Les informations contenues dans le présent document ne sont données qu'à titre indicatif. Des remarques sur des applications spécifiques sont disponibles sur demande auprès du département technique de Sika Industry.
Les documents suivants sont d'autre part disponibles:

- Fiche de données de sécurité
- Guide des préparations de surface Sika® pour polyuréthane
- Guide des préparations de surface Sika® pour les polymères à terminaison silane
- Directives générales pour le collage et l'étanchéité avec les produits Sikaflex® monocomposants

CONDITIONNEMENT

Boîte	250 ml 1000 ml

REMARQUE CONCERNANT LES VALEURS MESUREES

Toutes les valeurs techniques indiquées dans cette fiche technique sont basées sur des tests effectués en laboratoire. Des circonstances indépendantes de notre volonté peuvent conduire à des déviations des valeurs effectives.

DIRECTIVES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Pour plus d'informations relatives au transport, à la manipulation, à l'entreposage et à l'élimination, consulter la Fiche de Données de Sécurité actuellement en vigueur contenant les principales données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch