

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaForce®-300 Primer

Promotore di adesione per adesivi per riparazioni in plastica SikaForce®

PROPRIETÀ TIPICHE DEL PRODOTTO (PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI RIMANDA ALLA SCHEDA DEI DATI DI SICUREZZA)

Base chimica	Fondo pulitore coadiuvante dell'adesione a base solvente
Colore (CQP001-1)	Trasparente, incolore
Temperatura d'impiego	Tra 15 °C e 30 °C
Metodo d'impiego	Spruzzatura
Consumo	in base alla porosità del substrato 20 ml/m ²
Tempo di appassimento	minimo 5 minuti massimo 2 ore
Durata di conservazione	36 mesi ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} Conservare nell'imballaggio sigillato, in posizione verticale, all'asciutto, a mass. 25 °C

DESCRIZIONE

SikaForce®-300 Primer è un promotore dell'adesione incolore a base di solventi. SikaForce®-300 Primer è formulato in modo specifico per il pretrattamento delle superfici d'incollaggio sotto adesivi SikaForce®-301 e SikaForce®-302 per la riparazione di plastiche. Questo primer offre una buona adesione senza precedenti fasi di attivazione su molti substrati.

Vantaggi

- Facile applicazione a spray
- Asciugatura veloce
- Migliora l'adesione su un'ampia varietà di supporti

CAMPO D'IMPIEGO

SikaForce®-300 Primer è utilizzato per migliorare l'adesione a una serie di substrati plastici diversi.

Chiedere consiglio al produttore prima di utilizzare SikaForce®-300 Primer su materiali soggetti a stress cracking. Per evitare fenomeni di stress cracking, eseguire prove preliminari con materiali originali.

Questo prodotto è esclusivamente destinato all'uso da parte di professionisti con la necessaria esperienza.

Per garantire l'adesione e la compatibilità dei materiali effettuare dei test preliminari con i substrati in condizioni reali.

MESSA IN OPERA

Preparazione

Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso, olio, polvere e contaminanti.

Messa in opera

La temperatura ottimale di messa in opera e del substrato è compresa tra 15 °C e 30 °C.

Applicare sulla superficie uno strato sottile e uniforme di SikaForce®-300 Primer, con brevi colpi di spruzzo, per evitare di far gocciolare o colare il primer.

Se la superficie d'adesione non viene incollata entro il tempo di asciugatura massimo, l'attivazione va ripetuta (al massimo una volta).

Il consumo e il tipo di applicazione dipendono dalla natura dei supporti.

INDICAZIONI IMPORTANTI

SikaForce®-300 Primer contiene solventi che possono opacizzare la finitura superficiale di alcuni colori appena applicati. Si raccomanda di eseguire prove preliminari.

Non utilizzare SikaForce®-300 Primer su superfici porose, poiché un'asciugatura incompleta può pregiudicare il corretto indurimento dell'adesivo.

Se necessario, ricoprire le superfici adiacenti.

Non impiegare SikaForce®-300 Primer come pulitore o prodotto di lisciatura.

ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni qui riportate sono fornite unicamente a titolo orientativo. Per una consulenza su applicazioni specifiche contattare il dipartimento tecnico di Sika Industry.

I seguenti documenti sono disponibili su richiesta:

- scheda dei dati di sicurezza

CONFEZIONAMENTO

Bomboletta spray	200 ml
------------------	--------

DATI DI BASE DEL PRODOTTO

Tutti i dati tecnici riportati nella presente scheda dati del prodotto si basano su prove di laboratorio. I dati di misurazione effettivi potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE

Per indicazioni riguardanti il trasporto, la manipolazione, l'impiego, lo stoccaggio e lo smaltimento dei nostri prodotti, si raccomanda di consultare la relativa scheda dati di sicurezza, la quale riporta tutte le indicazioni essenziali sotto il profilo fisico, tossicologico, ecologico e della sicurezza.

DISCLAIMER

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati del prodotto, istruzioni per la messa in opera e l'impiego dei prodotti Sika, sono fornite in buona fede in base alle conoscenze e all'esperienza attuali per una messa in opera in condizioni normali, fermo restando che i prodotti siano stati adeguatamente immagazzinati, movimentati e utilizzati. Le differenze di materiale, substrati e reali condizioni di messa in opera non consentono a Sika di fornire alcuna garanzia sul risultato dell'opera, né alcuna responsabilità – qualunque sia la natura del rapporto giuridico – può essere imputata a Sika in base alle presenti informazioni o a qualsivoglia altra consulenza fornita a voce, sempreché a Sika non sia attribuibile un dolo o negligenza grave. In tal caso l'utilizzatore è tenuto a provare di aver fornito a Sika per iscritto, tempestivamente e in modo completo tutte le informazioni necessarie a Sika per valutare in modo appropriato la messa in opera efficace del prodotto. L'utilizzatore è tenuto a testare l'idoneità del prodotto per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto. I diritti di proprietà di terzi devono essere imperativamente rispettati. Per il resto, valgono le nostre condizioni di vendita e di consegna vigenti. Fa stato la scheda dati del prodotto locale più recente, che l'utilizzatore dovrebbe sempre richiederli.

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaForce®-300 Primer
Version 01.01 (03 - 2024), it_CH
014761000013002000

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch

