

TUOTETIETOESITE

Sika® Aktivator-205

Läpikuultava liuotinpohjainen tartunta-aine ei huokoisille materiaalinnoille

TYYPILLINEN TUOTETIETO LISÄTIEDOT KATSO KÄYTTÖTURVATIEDOTE

Kemiallinen koostumus	Liuotinpohjainen tartunta-aine
Väri (CQP001-1)	Väritön, kirkas
Levityslämpötila	5 – 40 °C
Tuotteen käyttäminen	Kertapyyhintä kostutettuna nukkaamattomaan pyyhepaperiin
Peittävyys	20 ml/m ²
Kuivumisaika	minimi 10 minuuttia ^{A/B} maksimi 2 tuntia ^{A/B}
Säilyvyys	12 kuukautta ^C

CQP = Corporate Quality Procedure

B) Erikoistapauksissa annetut lämpötilat / kuivumisajat voivat poiketa ilmoitetuista

A) 23 °C / 50 % suht.kost.

C) Varastoituna avaamattomassa alkuperäispakkauksessa, pystyasennossa kuivassa tilassa ≤ 25 °C

KUNNUS

Sika® Aktivator-205 on liuotinpohjainen väritön, kirkas tartunta-aine, joka reagoi ilmakehän kosteuteen muodostaen aktiivisia ryhmiä sisältävän pinnan. Nämä ryhmät toimivat linkkeinä materiaalinnojen ja primerien tai tiivistys-/liimamassojen välillä.

Sika® Aktivator-205 on suunniteltu tartunta-aineeksi liimattaville alueille ennen Sikaflex® ja Sikasil® liima-/tiivistysmassojen levittämistä.

TUOTTEEN EDUT

- Parantaa liima-/tiivistysmassan tartuntaominaisuuksia useilla eri materiaalinnoilla
- Lyhyt haihtumisaika
- Helppokäyttöinen
- Läpikuultava

KÄYTTÖKOHEET

Sika® Aktivator-205 käytetään parantamaan tartuntaa ei huokoisilla materiaalinnoilla kuten metallit, muovit, keraami- ja maalipinnat. Tiedustelee valmistajan ohjeita ja suorita testit todellisilla materiaalinnoilla ennen Sika® Aktivator-205 käyttöä muovilaaduilla, joilla on taipumusta jännityssäröilyyn. Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tuote tulee testata todellisilla materiaalinnoilla ja käyttöolosuhteissa tartunta- ja yhteensopivuusominaisuuksien varmistamiseksi.

TUOTETIETOESITE

Sika® Aktivator-205

Versio 03.01 (03 - 2023), fi_FI

014560012050001000

TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN

Materiaalipintojen tulee olla puhtaita ja kuivia eikä niissä saa olla rasvaa, öljyä, pölyä tai epäpuhtauksia.

Tartuntaominaisuutta materiaalinnoissa voidaan parantaa lisäämällä/yhdistämällä tartuntakäsittelyjä kuten mattahionta ja puhdistuspyyhintä ennen aktivointipyyhintää.

Käyttökohde

Pyyhi liimattavat alueet puhtaalla, nukkaamattomalla paperipyyhkeellä joka on kostutettu (ei nestettä valuvana) Sika® Aktivator-205. Älä kasta paperipyyhettä Aktivatoriin pullossa. Pyyhi materiaalipintaa vain puhtaalla sivulla kostutettua paperipyyhettä. Älä kostuta samaa paperipyyhettä kahdesti ja vaihda se säännöllisesti uuteen.

Sika® Aktivator-205 tulee levittää säästeliäästi/ohuesti sillä liian paksult liivitettynä tuote voi aiheuttaa tartuntaongelmia.

Mikäli tartuntakäsittelyllä alueella ei voida suorittaa liimausta annetun kuivumisajan puitteissa, tulee aktivointikäsittely suorittaa kertaalleen uudestaan ennen liimausta (uusintapyyhintä voidaan suorittaa vain keran).

Ihanteellinen vallitseva / materiaalipintojen lämpötila on 15 °C ja 25 °C välillä.

Kulutus ja levitystapa riippuvat käytettävien materiaalipintojen luonteesta.

Sulje säilytysastia tiiviisti jokaisen käyttökeran jälkeen mukana tulevilla korkeilla.

TÄRKEÄ HUOMIO

Sika® Aktivator-205 sisältää liuotainetta joka saattaa himmentää joitakin vastamaalattuja pintoja. Suosittelemme etukäteen suoritettavia kokeita yhteensopivuuden varmistamiseksi.

Älä koskaan levitä huokoisille materiaalinnoille koska tällöin tuote ei välttämättä ehdi haihtua täysin, estäen päälle levitetyn liima-/tiivistemassan kuivumisen.

Suojaa tarvittaessa etukäteen tartuntakäsitteltävän alueen viereiset alueet suojateipillä.

Mikäli Sika® Aktivator-205 roiskahtaa vahingossa viereiselle pinnalle, pyyhi välittömästi pois puhtaalla kuivalla kankaalla.

Sika® Aktivator-205 on ilman sisältämään kosteuteen reagoiva tuote. Tuotteen toimivuuden säilyttämiseksi on tärkeää sulkea pullo muovisella sisäkorkilla välittömästi annostelun jälkeen. Tartuntakäsittelyjen päätyttyä sulje pullo lisäksi kierrettävällä keltauksen värisellä ulkokorkilla. Pitkittetty altistuminen ilman kosteudelle (korkki auki) muuttaa liuoksen kirkkaan värin sameaksi ja Sika® Aktivator-205:n toimimattomaksi. Poista välittömästi samentunut tuote käytöstä. Säännöllisessä käytössä hävitä tuote noin yhden kauden kuluttua pullon ensimmäisestä avauskerrasta laskien ja epäsäännöllisessä käytössä kahden kuukauden kuluttua. 30ml pakkausko- ko on tarkoitettu vain kertakäyttöiseksi.

Sika® Aktivator-205 ei saa ohentaa eikä sekoittaa muiden aineiden kanssa.

Tuotetta ei saa käyttää liima-/tiivistemassan pinnan viimeistelyyn/tasoittamiseen eikä materiaalipintojen puhdistusaineeksi.

Läpinäkyvillä tai läpikuultavilla pinnoilla (lasi, muovit ym.) tuotetta käytettäessä on tarkoituksenmukaisen UV -suojaus käyttö pakollista.

LISÄTIETOJA

Nämä tiedot ovat annettu yleisohjeiksi. Tarkempia tietoja sekä projektikohtaista neuvontaa on pyynnöstä saatavilla Sika Industryn teknisestä neuvonnasta.

Tietyille käyttökohteille tehdyissä liimaustyöohjeissa saattaa tuotteen käyttötapa poiketa tuotetietoesitteessä mainitusta.

Seuraavat julkaisut toimitamme pyynnöstä:

- Käyttöturvatiiedotteet

PAKKAUSTIEDOT

Pullo	30 ml
	250 ml
	1000 ml

TUOTETIEDON PERUSTA

Kaikki tämän tuotetietoesitteen tekniset tiedot pohjautuvat laboratoriotesteihin. Todelliset mittaustulokset voivat vaihdella johtuen valmistajasta riippumattomista olosuhteista.

KÄYTTÖTURVATIEDOT

Saadakseen kemiallisten tuotteiden kuljetusta, käsittelyä ja varastointia koskevaa tietoa käyttäjän tulee tutustua voimassa oleviin käyttöturvallisuustiedotteisiimme, joissa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

HUOMAUTUS

Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.

TUOTETIETOESITE

Sika® Aktivator-205

Versio 03.01 (03 - 2023), fi_FI
014560012050001000

Oy Sika Finland Ab

TM Industry
PL 49, Koskelontie 23 C
02921 Espoo
Puh. 09-511 431
www.sika.fi

