BUILDING TRUST

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Sika® Primer-215

Primer No pigmentado base solvente para plásticos y madera

INFORMACIÓN DE PRODUCTO TÍPICA (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Base química		Solución de poliuretano a base de solvente
Color (CQP001-1)		Incoloro, ligeramente amarillo
Contenido de sólidos		34 %
Temperatura de aplicación		5 – 40 °C
Método de aplicación		Pincel, aplicador de fieltro o espuma
Poder cubriente	dependiendo de la porosidad del sustrato	50 g/m^2
Flash-off time	≥ 15 °C	30 minutos [A]
	< 15 °C	60 minutos [A]
	máximo	24 horas [A]
Vida útil		12 meses [B]

CQP = Procedimiento de Calidad Corporativo

[A] para aplicaciones específicas, la temperatura y el tiempo de evaporación pueden variar

[B] almacenar en un recipiente hermético en posición vertical en un lugar seco a una temperatura ≤ 25 °C

DESCRIPCIÓN

Sika® Primer-215 es una imprimación a base de solvente, de incolora a ligeramente amarillenta, que reacciona con la humedad y forma una capa fina. Esta capa actúa como enlace entre los sustratos y los adhesivos.
Sika® Primer-215 está específicamente formulado para el tratamiento de las superficies de unión antes de la aplicación de los adhesivos y selladores Sikaflex®.

VENTAJAS

- Adherencia mejorada sobre diversos sustratos
- Fácil de usar

AREAS DE APLICACIÓN

Sika® Primer-215 se utiliza para mejorar la adhesión en numerosos plásticos y madera, como GRP, resinas epoxi, PVC, ABS, madera y concreto.
Debido a la amplia variedad de plásticos, es obligatorio realizar pruebas preliminares en los sustratos originales en condiciones de producción.
Consulte al fabricante y realice pruebas en los sustratos originales antes de usar Sika® Primer-215 en materiales propensos a agrietarse por tensión.
Este producto es apto únicamente para usuarios profesionales con experiencia. Se deben realizar pruebas con sustratos y condiciones reales para garantizar la adhesión y la compatibilidad del material.

METODO DE APLICACIÓN

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa, aceite, polvo y contaminantes.
La adherencia a los sustratos puede mejorarse añadiendo o combinando procesos de pretratamiento, como lijado, limpieza y activación, antes de aplicar la imprimación.

Aplicación

Aplique una capa fina pero cubriente de Sika® Primer-215 con una brocha, fieltro o aplicador de espuma.
La temperatura ideal de aplicación y de la superficie es de entre 15 °C y 25 °C.
Sika® Primer-215 debe aplicarse una sola vez. Asegúrese de que esta única aplicación proporcione una cobertura suficientemente densa.
El consumo y el método de aplicación dependen de la naturaleza específica de los sustratos. Cierre bien el envase inmediatamente después de cada uso.

NOTA IMPORTANTE

Sika® Primer-215 es un sistema reactivo a la humedad. Para mantener la calidad del producto, es importante volver a sellar el envase con el revestimiento interior de plástico inmediatamente después de su uso. Una vez finalizado el pretratamiento de la superficie, se debe enroscar el tapón.
Deseche el producto aproximadamente un mes después de abrirlo si se usa con frecuencia o después de dos meses si se usa con poca frecuencia. Los envases de 30 ml son para una sola aplicación.
Si se observa gelificación, separación o un aumento significativo de la viscosidad, deseche la imprimación inmediatamente.
Nunca diluya ni mezcle este producto con otras sustancias.
Si se utiliza sobre sustratos transparentes o translúcidos, como plásticos, etc., es imprescindible utilizar una protección UV adecuada.

INFORMACION ADICIONAL

La información aquí contenida se ofrece únicamente como orientación general. Puede solicitar asesoramiento sobre aplicaciones específicas al Departamento Técnico de Sika Industry.
Puede solicitar copias de las siguientes publicaciones:

- Hojas de Seguridad

PRESENTACION

Bote	1000 ml

DATOS DE BASE DEL PRODUCTO

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestrocontrol.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento de este producto y disposición de residuos, los usuarios deben consultar la versión más actualizada de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad; copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx"

NOTA LEGAL

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página "www.sika.com.mx". Asegurar el manejo de cargas de acuerdo a NOM-036-1-STPS-2018.

Sika Mexicana S.A. de C.V.
Carretera Libre a Celaya Km. 8.5
Fraccionamiento Industrial Balvanera
76920 Corregidora, Queretaro
México
800 123-7452