

PRODUKTOVÝ LIST

Sikagard®-6060

Striekateľná bitúmenová ochrana podvozku

TYPICKÉ ÚDAJE O PRODUKTE (ĎALŠIE ÚDAJE VIĎ KBU)

Chemická báza	Bitúmenový roztok	
Farba (CQP001-1)	čierna	
Mechanizmus vytvrdzovania	schne na vzduchu	
Hustota	1.1 kg/l	
Obsah pevných látok	65 %	
Aplikačná teplota	15 – 25 °C	
Hrúbka filmu	mokrý	600 µm
	suchý	400 µm
Čas pre možný kontakt s povrchom	75 minút ^A	
Čas schnutia	3.5 hod. ^A	
Pracovná teplota	-25 – 80 °C	
Trvanlivosť	24 mesiacov ^B	

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} 23 °C / 50 % r. v.^{B)} skladovanie pri teplote medzi 5 °C a 25 °C

POPIS

Sikagard®-6060 je odolný, tixotropný, ochranný náter na báze bitúmenov s veľmi dobrou odolnosťou proti korózii a zvukovou izoláciou. Je vhodný na efektívne ošetrovanie podvozku automobilov. Produkt môže byť striekaný bez tvorby hmly a bez odkvapkávania.

Sikagard®-6060 vykazuje dobré adhézne vlastnosti na rôzne nátery, farby, kovové podklady, kovy a PVC bez ošetrovania podkladovým náterom. Po vyschnutí zostáva tuhý náter, ktorý chráni kov pred koróziou.

PREDNOSTI PRODUKTU

- výborné aplikačné vlastnosti (nesteká, neodkvapkáva)
- dobrá prínavosť na širokej škále podkladov
- výborná zvuková izolácia
- rýchlo schne
- odolný proti posypovým soliam
- vysoký obsah pevných látok

OBLASŤ POUŽITIA

Sikagard®-6060 je striekateľný antikoročný náter na opravu a ochranu miest, ktoré nie sú vidieť, ako napr. klenba kolies a spodné časti karosérie, a ktoré nemusia byť prelakované. Tento produkt je vhodný iba pre skúsených používateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Sikagard®-6060 je odolný proti vode, morskej vode, soľným roztokom, kyselinám a zásadám.

Uvedené informácie slúžia ako pomôcka. Poradenstvo k špecifickým aplikáciám sa poskytuje na požiadanie.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Príprava povrchu

Podklady musia byť čisté, suché a bez hrdze, mastnoty a prachu. Čistý kov musí byť ošetrovaný, aby sa zlepšila odolnosť proti korózii (napr. surová oceľ, atď.).

Aplikácia

Sikagard®-6060 sa môže aplikovať nastriekaním pomocou nízkotlakovej pištole s tlakom cca 3 - 6 bar. Použite Sika® SCP (tlakovú) alebo Sika® UBC (vákuovú) pištoľ na aplikáciu produktu.

Pred aplikáciou treba plechovku cca 40x pretrepať. Susedné plochy pred striekaním zakryte. Aplikujte pri izbovej teplote a striekajte zo vzdialenosti cca 25 cm na povrch pohybov v tvare mriežky, aby sa vytvoril súvislý náter.

Sikagard®-6060 sa môže aplikovať bez odkvapkávania a stekania. Pri potrebe hrubej vrstvy je nutné aplikovať prípravok vo viacerých vrstvách a ponechať predchádzajúcu vrstvu dostatočne zaschnúť. Spôsobom nastriekania sa dajú dosiahnuť rôzne štruktúry vzhľadu povrchu.

Nestriekajte na časti brzd, motora ani do výfuku.

Odstránenie

Nevytvrdnutý Sikagard®-6060 môže byť odstránený z nástrojov a zariadení prostriedkom Sika® Remover-208 alebo iným vhodným rozpúšťadlom. Po vytvrnutí ho možno odstrániť už len mechanicky. Ruky a pokožku treba okamžite umyť pomocou utierok Sika® Cleaner-350H alebo vhodným priemyselným prostriedkom na čistenie rúk a vodou. Nepoužívajte na pokožku rozpúšťadlá.

Prelakovanie

Sikagard®-6060 nie je možné prelakovať.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uvedené informácie slúžia ako pomôcka. Radu ohľadne špecifickej aplikácie dostanete na požiadanie na technickom oddelení Sika Industry.

K dispozícii sú na požiadanie kópie nasledovných dokumentov:

- Karta bezpečnostných údajov

INFORMÁCIE O BALENÍ

Plechovka	1 l
Bandaska	10 l
Sud	60 l

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

PRODUKTOVÝ LIST

Sikagard®-6060
Verzia 02.01 (03 - 2023), sk_SK
013913010603001000

Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0407
www.sika.sk

