

PRODUKTOVÝ LIST

Sikaflex®-953 AF

Rýchlo vytvrdzujúce, 2-komponentné STP konštrukčné lepidlo a tmel

TYPICKÉ ÚDAJE O PRODUKTE (ďalšie údaje viď KBU)

Vlastnosti	Sikaflex®-953 AF (A)	Sikaflex®-905 (B)
Chemická báza	polymér ukončený silánom (STP)	
Farba (CQP001-1)	zmes	sivá sivá
Hustota	zmes (kalkulovaná)	1.40 kg/l 1.38 kg/l
Zmiešavací pomer	A:B objemovo A:B hmotnostne	10:1 11.7:1
Nestekavosť (CQP061-1)		dobrá
Aplikačná teplota		5 – 40 °C
Čas tvorby povrchovej kože (CQP019-1)		35 minút ^A
Otvorený čas (CQP526-1)		25 minút ^A
Rýchlosť vytvrdzovania (CQP046-1)		(viď tabuľka) ^A
Zmraštenie (CQP014-1)		2 %
Tvrdosť Shore A (CQP023-1 / ISO 7619-1)		40
Pevnosť v tahu (CQP036-1 / ISO 527)		2.5 MPa
Predĺženie pri pretrhnutí (CQP036-1 / ISO 37)		350 %
Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu (CQP045-1 / ISO 34)		6 N/mm
Pevnosť v šmyku (CQP046-1 / ISO 4587)		1.4 MPa
Tepelný odpor (CQP 513-1)	1 hod.	160 °C
Prevádzková teplota (CQP513-1)		-45 – 90 °C
Trvanlivosť (CQP016-1)		9 mesiacov ^B Dátum spotreby je uvedený na výrobku.
Miešacie zariadenie - mixér		Statomix® MS 13-18 G

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} 23 °C / 50 % r. v.

^{B)} skladovanie medzi 5 a 25 °C, B-komp. je citlivý na mráz

POPIS

Sikaflex®-953 AF je 2-komponentné STP konštrukčné lepidlo a tmel, ktoré vytvrdzuje chemickou reakciou dvoch komponentov. Vďaka svojej dobrej odolnosti voči poveternostným vplyvom a dobrej schopnosti vypĺňať škáry ho možno použiť aj na vonkajšie tesniace spoje. Je tiež veľmi vhodný tam, kde je potrebné čerpanie na dlhú vzdialenosť.

Okrem iného produkt obsahuje aj antifungicídne prísady, ktoré do značnej miery zabráňujú rastu mikroorganizmov v teplom a vlhkém prostredí.

PREDNOSTI PRODUKTU

- Odolný voči rastu hub a baktérií podľa DIN EN ISO 846: 1997-10
- Spĺňa hygienické požiadavky na vetracie a klimatizačné systémy a jednotky podľa VDI 6022 Blatt 1:2011-07
- Výborná odolnosť voči poveternostným vplyvom a starnutiu
- Dobre prilne k väčšine bežných podkladov s minimálnou prípravou podkladu
- Neobsahuje rozpúšťadlá ani izokyanáty
- Dobrá schopnosť vypĺňať medzery
- Čerpatelné na dlhé vzdialenosť

OBLASŤ POUŽITIA

Sikaflex®-953 AF je vhodný na tmelenie a lepenie vykurovacích, ventiláčnych a klimatizačných jednotiek, kde sa vyžaduje dosiahnutie včasnej pevnosti. Možnými podkladovými materiálmi sú kovy, najmä hliník (vrátane anodizovaného hliníka), oceľ (vrátane fosfátovanej, chromátovanej, pozinkovanej oceľe), primery na kov a nátery na farby (2-komp. systémy), keramika a plasty.

Pozrite si odporúčania výrobcu pred aplikovaním na materiály, ktoré majú tendenciu vplyvom napäcia praskať.

Tento produkt je vhodný iba pre skúsených používateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.

PRODUKTOVÝ LIST

Sikaflex®-953 AF

Verzia 01.01 (03 - 2021), sk_SK
012301219530001150

MECHANIZMUS VYTVRDZOVANIA

Sikaflex®-953 AF vytvrdzuje chemickou reakciou dvoch komponentov.

Čas [hod.]	Pevnosť [MPa]
2	0.4
4	0.8
6	1.0

Tabuľka 1: Pevnosť v šmyku (COP 046-1) pri 23 °C / 50 % r. v.

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Sikaflex®-953 AF je vo všeobecnosti odolný voči vode, morskej vode a riedeným kyselinám a zásadám; krátkodobo je odolný voči pohonným látkam, minerálnym olejom ako aj rastlinným a živočíšnym tukom a olejom; nie je odolný voči organickým kyselinám, alkoholom, koncentrovaným minerálnym kyselinám, žieravinám alebo rozpúšťadlám.

SPÔSOB APLIKÁCIE


Príprava povrchu

Podklady musia byť čisté, suché a bez oleja, mastnoty a prachu. Príprava podkladu závisí od špecifickej povahy podkladu a je dôležitá pre trvákosť spoja. Všetky kroky prípravy povrchu musia byť potvrdené predbežnými testami na aktuálnych podkladoch, berúc do úvahy špecifické podmienky počas montáže.

Aplikácia

Sikaflex®-953 AF sa musí aplikovať vhodným dávkovacím systémom. Je potrebné rešpektovať typ zmiešavača - mixéru (viď tabuľku s typickými údajmi o produkte).

Sikaflex®-953 AF sa môže spracovávať pri teplote medzi 5 °C a 40 °C, ale treba vziať do úvahy zmeny v reaktivite a v aplikáčnych vlastnostiach. Optimálna teplota podkladu a tmelu pri aplikácii je medzi 15 °C a 25 °C. Aby bola nanášaná rovnomená vrstva lepidla, odporúčame lepidlo nanášať vo forme trojuholníkovej húsenky (viď obrázok 1).



Obrázok 1: Stlačenie pásu lepidla do konečnej veľkosti

PRODUKTOVÝ LIST

Sikaflex®-953 AF

Verzia 01.01 (03 - 2021), sk_SK
012301219530001150

Otvorený čas je výrazne kratší v horúcom a vlhkom prostredí. Lepené prvky musia byť spojené do vytvorenia povrchovej kože. Všeobecne platí, že zmena o +10 °C skracuje otvorený čas o polovicu.

Sikaflex®-953 AF sa môže aplikovať vhodným čerpacím zariadením. Ak potrebujete poradiť pri výbere alebo nastavení vhodného čerpadla, prosím kontaktujte technické oddelenie Sika Industry.

Zahladenie a finálna úprava

Povrch tmelu možno upraviť/ zahladíť pred vytvorením povrchovej kože. Odporúčame použiť zahladzovací prípravok Sika® Tooling Agent N. Použitie iného prostriedku treba vo pred odskušať kvôli vhodnosti a kompatibilite.

Odstránenie

Nevytvrdnutý Sikaflex®-953 AF môže byť odstránený z nástrojov a zariadení prostriedkom Sika® Remover-208 alebo iným vhodným rozpúšťadlom. Po vytvrdnutí ho možno odstrániť už len mechanicky.

Ruky a pokožku treba okamžite umyť pomocou utierok Sika® Cleaner-350H alebo vhodným priemyselným prostriedkom na čistenie rúk a vodou.

Nepoužívajte na pokožku rozpúšťadlá!

Prelakovanie

Sikaflex®-953 AF môže byť prelakovaný pred vytvorením povrchovej kože. Ak sa prelakovanie vykonáva až po vytvorení povrchovej kože, adhézia laku môže byť zlepšená ošetrením lakovaného povrchu pomocou Sika® Aktivator-100 alebo Sika® Aktivator-205 pred prelakováním. Ak musí lak schnúť v piecke (> 80 °C), tmel musí byť pred prelakováním úplne vytvrdnutý. Všetky nátery musia byť vopred odskušané a testované vzhľadom na definované podmienky výrobcu. POZOR: Pružnosť náterov je obvykle nižšia ako pružnosť lepidla/tmelu, čo môže spôsobiť praskanie náteru/laku/ v mieste spoja.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uvedené informácie slúžia ako pomôcka. Radu ohľadne špecifickej aplikácie dostanete na požiadanie na Technickom oddelení Sika Industry.

K dispozícii sú na požiadanie kópie nasledovných dokumentov:

- Karta bezpečnostných údajov
- Sika Pre-treatment Chart - Tabuľka pre prípravu podkladu pre STP

INFORMÁCIE O BALENÍ

Sikaflex®-953 AF

Sud	195 l
Sikaflex®-905 B	
Hobok	23 l

PLATNOSŤ HODNÓT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produkтом.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmto produktemi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vydodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk.

