

產品資料表

Sika® Aktivator-100

清潔活化劑

產品技術資料 (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

化學成份	溶劑型, 提昇黏結強度
顏色 (CQP001-1)	無色至淡黃色
施作溫度	5 – 40 °C
施作方法	以無絨紙巾擦拭
覆蓋率	20 ml/m ²
燒融時間	≥ 15 °C 需10分 ^A < 15 °C 需30分 ^A 最多 最長2小時 ^B
最佳保質期 (CQP016-1)	12個月

CQP = Corporate Quality Procedure

A) 特定應用、溫度與等待時間可能不同

B) 請儲存在乾涼處低於25°C

說明

Sika® Aktivator-100 是一款溶劑型、強效表面清潔及活化劑，使用在清潔預接著物的表面，特別是汽車前擋玻璃的黏結上。Sika® Aktivator-100 的專利配方、有效提高各種底材接著面與PU膠的黏結強度。

產品優點

- 施工簡易
- 適用於多種材料/強化黏著性
- 快乾
- 透明無色

應用範圍

Sika® Aktivator-100 可用提升浮法玻璃、陶瓷網版印刷、舊聚胺脂黏結塗漆切割面上等基材上的接著力。此活化劑適用於增強Sikasil® 填縫膠與黏著劑在無孔基材上的黏著性。

在對容易發生應力開裂的材料上使用 Sika® Aktivator-100 前，請尋求製造商建議並在原始基材上進行測試。

本產品僅適合有經驗的專業使用者，必須使用實際基材和條件進行測試，以確保附著力與材料相容性。

產品資料表

Sika® Aktivator-100

版本 03.01 (01 - 2023), zh_TW

014560011000001000

施工方法

施工表面必須充分清潔，乾燥不可有任何油漬、灰塵及污染物。

當需達到最理想的接著效果，西卡亦有不同種類底塗系列以對應不同底材的需要。請參考本公司提供之使用規範，以避免接著失敗。

施作

使用乾淨的無絨紙巾略沾濕 Sika® Aktivator-100 後擦拭接著面，馬上再以乾淨的乾無絨紙巾擦拭乾淨。請勿將紙巾浸入活化劑中。僅用乾淨紙巾擦拭表面即可。使用後紙巾請立即更換勿重複使用。

Sika® Aktivator-100 請勿過量使用，過度使用可能導致黏著失敗。

若前處理區域未達可黏著之乾燥時間，請重新使用一次活化劑(僅需一次)。

理想之施工表面溫度為 15 °C 至 25 °C。

用量與使用方法須根據基材的性質。

每次使用後請緊閉容器。

重要注意事項

Sika® Aktivator-100 含溶劑，可能會使某些新塗漆的表面變暗。請先進行區域測試。

請勿使用於多孔基材，因為可能無法完全乾燥導致黏著劑或填縫膠無法固化。

若有需要，需使用遮蔽膠帶保護相鄰表面。

Sika® Aktivator-100 為濕氣反應系統。為達產品效果，請於使用後立即以塑膠襯裡密封容器。表面前處理完成後密封上蓋。

長期暴露於大氣濕氣中會導致 Sika® Aktivator-100 無法活化。若 Sika® Aktivator-100 變得不透明或混濁時，請立即丟棄。若頻繁使用，請於開封後約一個月內使用完畢，若不頻繁使用者請於兩個月內使用完畢。

請勿稀釋 Sika® Aktivator-100 或與其他物質進行混合。

請勿用於產品成型/整平，或作為清潔劑。

若使用於透明或半透明基材上(如浮法玻璃、塑膠等)，需做好適當紫外線防護。

更多資訊

此資訊僅供一般指示。具體施工建議可應請西卡工業技術部門提供。

可應需求提供副本：

- 安全資料表

包裝方式

罐裝	1000 ml
----	---------

產品基本資料

於本產品資料表中的所有技術數據資料，均係依據試驗室的測試結果。實際量測的數據也許會因環境情況的變化而有所不同。

健康與安全資訊

對於有關運輸、施作、儲存及化學品處理的資訊及建議，使用者應參照實際的安全資料表(SDS)，包含物理性、生態性、毒性及其他安全相關資訊。

免責聲明

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

產品資料表

Sika® Aktivator-100

版本 03.01 (01 - 2023), zh_TW

014560011000001000

台灣西卡(股)公司 Sika Taiwan Ltd.

桃園市蘆竹區南崁路一段83號15F-1

TEL: 03-352-8622

FAX: 03-352-0470

電郵: sika@tw.sika.com

網站: tw.sika.com

