

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaForce®-712 L7

Швидкотвердіючий, низьков'язкий 2-компонентний клей для склеювання панелей

ОСНОВНІ ДАНІ ПРОДУКТУ (ДОДАТКОВІ ЗНАЧЕННЯ ДИВІТЬСЯ В ПАСПОРТІ БЕЗПЕКИ)

Властивості		Компонент А SikaForce®-712 L7	Компонент В SikaForce®-010
Хімічна основа		Поліоли	Похідні ізоцианату
Колір (CQP001-1)	змішаний	Бежевий	Коричневий
Механізм полімеризації		Поліконденсація	
Густина(незатвердівши)	змішаний (розрахункове)	1,46 г/см ³ 1,41 г/см ³	1,23 г/см ³
Вміст твердих речовин		100 %	100 %
Співвідношення при змішуванні	за обємом за вагою	100 : 30 100 : 26	
Viscosity (CQP029-4)	Rheometer, PP25, shear rate 10 s ⁻¹ , d=1 мм змішаний	7 000 мПа·с ^A 4 000 мПа·с ^A	300 мПа·с ^A
Температура застосування		15 – 30 °C	
Час життєздатності (CQP536-3)		9 хвилин ^A	
Open time (CQP526-3)		25 хвилин ^A	
Press time (CQP590-4)	1 МПа	45 хвилин ^A	
Твердість D по Шору (CQP023-1 / ISO 48-4)		70 ^B	
Tensile strength (CQP543-1 / ISO 527)		16 МПа ^B	
Elongation at break (CQP543-1 / ISO 527)		40 % ^B	
Tensile lap-shear strength (CQP546-1 / ISO 4587)		10 МПа ^B	
Термін придатності		12 місяців	9 місяців

CQP = Корпоративний Контроль Якості

A) 23°C / 50% в.в.

B) 12 тижнів при 23°C / 50% в.в.

ОПИС

SikaForce®-712 L7 - швидкотвердіючий, низьков'язкий 2-компонентний поліуретановий клей для склеювання сендвіч-панелей та подібних конструкцій з різних матеріалів.

ПЕРЕВАГИ ПРОДУКТУ

- Низька густина
- Низька в'язкість
- Короткий час пресування
- Затвердіння при кімнатній температурі
- Не містить розчинників

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

SikaForce®-712 L7 використовується переважно для склеювання металу, фіброкомпозиту, дерева та армованого скловолокном пластику з пінополістиролом, пінополіуретаном та мінеральною ватою при виготовленні сендвіч-елементів та інших конструкцій.

Цей продукт призначений лише для досвідчених професійних користувачів. Необхідно провести випробування на реальних основах і в реальних умовах, щоб забезпечити адгезію і сумісність матеріалів.

МЕХАНІЗМ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

Полімеризація SikaForce®-712 L7 відбувається шляхом хімічної реакції двох компонентів. Вищі температури прискорюють процес затвердіння, а нижчі - сповільнюють його.

ХІМІЧНА СТІЙКІСТЬ

У разі хімічного або термічного впливу проведіть випробування, пов'язані з проектом.

МЕТОД ЗАСТОСУВАННЯ

Product preparation

Компонент А необхідно ретельно перемішати перед застосуванням.

Підготовка Поверхні

Поверхні повинні бути чистими, сухими та очищеними від жиру, масла, пилу та забруднень. Після процесу очищення може знадобитися фізична або хімічна попередня обробка, залежно від поверхні і типу матеріалу. Тип попередньої обробки повинен бути визначений шляхом випробувань.

Застосування

Зазвичай наноситься покриття щільністю від 150 до 350 г/м², залежно від основи, що склеюється. Конкретну щільність покриття для певної комбінації підкладок слід визначати шляхом випробувань.

Процедура ручного нанесення полягає в наступному: Переконайтесь, що компонент А ретельно перемішаний, щоб уникнути будь-якого осаду або поділу, намагаючись не перемішувати занадто інтенсивно, оскільки це може привести до потралювання повітря в продукт. Додайте компонент Б у вказаному співвідношенні і ретельно перемішайте, щоб отримати однорідну суміш. Наносити до досягнення половини терміну придатності і з'єднувати частини між собою протягом відкритого часу. Врахуйте, що при змішуванні в більших кількостях екзотермічна реакція може значно скоротити термін придатності і час відкритого стану. З питань автоматизованого застосування звертайтесь до відділу системного інженірингу Sika Industry.

Пресування

Для отримання безпорожнинного контакту між основою і клеєм необхідний достатній тиск склеювання. Конкретний тиск, однак, залежить від матеріалу основи і повинен бути визначений шляхом випробувань. Тиск завжди повинен бути нижчим за максимальну межу міцності серцевини на стиск. Після запуску процесу пресування не можна послаблювати тиск, поки не закінчиться час пресування.

Видалення

Незатверділий SikaForce®-712 L7 можна видалити з інструментів та обладнання за допомогою SikaForce®-096 Cleaner. Після затвердіння матеріал можна видалити тільки механічно.

Руки і відкриті ділянки шкіри необхідно негайно вимити, використовуючи серветки для рук, такі як Sika® Cleaner-350H або відповідний промисловий очищувач для рук і воду.

Не використовуйте розчинники на шкірі.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

SikaForce®-712 L7 слід зберігати при температурі від 10 °C до 30 °C у сухому місці. Не піддавайте його впливу прямих сонячних променів або морозу. Після відкриття упаковки вміст слід захистити від вологи. Найнижча допустима температура під час транспортування становить -20 °C протягом макс. 7 днів.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, що міститься в цьому документі, надається лише для загального ознайомлення. Консультації щодо конкретних застосувань можна отримати за запитом у технічному відділі Sika Industry.

Копії наступних публікацій доступні за запитом:

- Паспорти безпеки

ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЇ ПРОДУКТУ

Всі технічні дані в даному документі базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКИ

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючу Карту матеріалу з безпеки, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумілінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умови належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і постачань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaForce®-712 L7

Версія 06.01 (02 - 2024), uk_UA
012104577120001010

ТОВ "Sika Україна"

03680, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел. +38 044 492 94 19
Факс +38 044 492 94 18
www.sika.ua

